

HIDROKOL-S

Ngjitëse një komponent me kualitet të lartë ujë mos lëshuese prodhuar në bazë çimento

Sfera e përdorimit:

Për ngjitje për pllaka qeramike për muri dhe dysheme, në vende të cilat janë të ekspozuara në lagështi dhe ambiente të hapura si banjat, pishinat, tarracat, shatërvanë etj.

Cilës:

- Përzjerja pluhuri me ngjyrë gri;
- Athezion të shkëlqyer;
- Ujë mos lëshues;
- Fortësi të lartë të presionit dhe lakimit;
- I thjeshtë për përgatitje dhe vendosje;
- Ekonomik;
- Ekologjik;

Karakteristika teknike :

Fortësi e lakimit pas 7 ditë:	> 4 MPa
Fortësi e presionit pas 7 ditë:	> 10 MPa
Athezion për bazë:	1,0 MPa
Koha e hapur për punë:	deri 3 orë
Fillim i lidhjes:	6 orë
Fund i lidhjes:	24 orë

Përgatitje e bazës:

HIDROKOL-S vendoset në bazë të shëndosh prej betoni, llaç prej çimento të zgjatur. Baza duhet të jetë pa yndyra, pa pluhur, e pastër dhe lagur mirë me ujë.

Inkorporim:

Në 1 kilogram HIDROKOL-S me përzjerje konstante shtohet 270 -300 ml ujë. Përzihet deri në homogjenizim të plotë. Pastaj përzjerja qëndron 20-30 minuta. Përsëri përzihet dhe vendoset me gletore me dhëmbëza ose shputë në trashësi të shtresës prej 1 deri 3 mm. Pllakat zhyten në ujë dhe me shtypje vendosen në ngjitësen e vendosur. Lidhëset punohen me përzjerje për fugim FUGOFIL. Temperatura optimale gjatë punimit prej 5°C deri 40°C.

Harxhimi:

3,5 - 4,0 kg/m²

Pastrimi:

Veprat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas përdorimit

Paketim:

Në natron thasë prej 5 dhe 25 kilogramë

Magazininim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata në temperaturë prej +5°C deri +35°C. Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën ose sytë si dhe frymëmarrje direkte të komponentë prej pluhuri. Gjatë kontaktit incident të prodhimit me lëkurën duhet menjëherë të mënjanohet ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr:

HIDROKOL - Është pluhur që nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Pastrimi bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine. Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.