

HIDROFAS-Z

Llaç dekorativ me strukturë rustikale i punuar mbi bazën e emulsionit akril

Sfera e përdorimit:

Për punim përfundimtar dekorativ të sipërfaqeve fasadore të jashtme dhe mureve të brendshme.

Cilës:

- Përzierje një komponent pastoze;
- Rezistent ndaj akullit;
- Posedon elasticitet të lartë;
- Është ujë mos lëshues, ndërsa avull lëshues;
- I thjeshtë për vendosje;
- Prodhohet në shumë nuanca;
- Athezion të shkëlqyer për bazën;
- Fortësi të shkëlqyera të llakimit;
- Prodhim ekologjik;

Karakteristika teknike :

Masa voluminoze:	1.3-1.5 gr./cm ²
Përmbajtja e materies së thatë:	82±1 %
Koha e tharjes së materialit të aplikuar:	40-60 min.
Koha e ngurtësimit e materialit të aplikuar:	3-4 orë
Ph:	8-10

Përgatitje e bazës:

Sipërfaqja ku vendoset HIDROFAS Z duhet të qëndroj minimum 14-18 ditë, e shëndosh, e pastër, pa yndyra dhe pa pluhur, e rrafshët dhe e thatë.
Baza përgatitet në PRIMER V e cili vendoset në furçe.

Inkorporim:

HIDROFAS Z përpara përdorimit përzihet, vendoset me gletore të rrafshët në shtresë me trashësi prej 2 mm. Menjëherë pas saj llaçi punohet rustikohet me gletore plastike në drejtim përkatës ku fitohet tekstura e kërkuar rustikale (e rrolluar).

Temperatura ku realizohen punimet duhet të jetë në kufi prej + 10°C deri +35°C. Sipërfaqet e punuara duhet të jenë të mbrojtura nga reshjet, era e fuqishme dhe ndikimi direkt i diellit për periudhë prej 4 - 8 orë pas vendosjes së llaçit dekorativ.

Harxhimi:

PRIMER V:	0,15 deri 0,25 kg/m ²
HIDROFAS Z: (2 mm)	2,80 deri 3,50 kg/m ²

Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas përdorimit

Paketim:

PRIMER V: në sete prej 5 dhe 10 kg.
HIDROFAS Z: në kova plastike 20 kg.

Magazininim:

Në ambalazhe origjinale në temperaturë prej 5°C deri 35°C dhe i mbrojtur nga ndikimi direkt nga rezet e diellit. Afati i përdorimit: 12 muaj.

Ngjyra standarde:

Të dhëna në ton - kartë e Ading.

Mundet të ketë devijime të ngjyrave të dhëna në ton-kartën për shkaqe teknike, të cilat nuk ndikojnë në kualitetin e materialit. Munde punime dhe në ngjyra të tjera, jashtë standardeve ton-karta, me kërkesë të veçantë të blerësit.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën (të përdoren doreza mbrojtëse). Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit incident në rast të kontaminimit të sipërfaqeve të lëkurës vendet duhet menjëherë të lahen me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlare të menjëhershme me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.

Ziarr:

HIDROFAS Z nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Mbetjet e palidhura prej HIDROFAS Z bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.

Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.