

# СУПЕРФЛУИД-21Ф

Хиџерџласџификаџиор за бетџони, со висок сџеџен на редуџиџа на вода и ексџира убрзувач на вџрџднувањето, изработџен на џоликарбоксилаџина основа. Одџовара на: EN 934-2 T-3.1; T-3.2 & T-7 и ASTM C494 Types E&F

## Област на примена:

Суперфлуид-21Ф, овозможува голема редуџиџа на вода во однос на бетонската мешавина приготвена без додатоџи, како и производство на "течен бетон" без дополнително додавање на вода а воедно овозможува убрзување на стврџнувањето на бетонот.

Се применува за:

- изработка на префабрикувани бетонски елементи;
- бетонски конструкции каде се бара брзо ослободување на оплатата;
- бетонски мешавини со многу низок w/c-фактор

## Своџства:

- Го забрзува процесот на хидратациџа на цементот во бетонските мешавини;
- Значително ја подобрува обработливоста на бетонот, без зголемување на количество на вода и без опасност од сегрегациџа;
- Ја подобрува збиеноста на бетонот;
- Го подобрува изгледот на бетонската површина;
- Редуџиџа на вода до 30%;
- Високи рани (8 до 12 часа) и краџни џакости;
- Овозможува брзо ослободување на оплата;
- Овозможува замена на процес на запарување;
- Ја зголемува отпорноста на мраз;
- Ја зголемува водонепропусноста;

## Технички карактеристики:

Изглед:	Светло кафена течност
Сува материџа:	16±1,6%
Запреминска маса (на 20°C):	1,03±0,02 гр/см <sup>3</sup>
Содржина на хлориди:	0%
Содржина на алкалии:	< 4,0%
pH-фактор (на 20°C):	10,0±1,0

Суперфлуид -21Ф не содржи токсични материџи, и покраџ тоа потребно е да се внимава да не доџде во контакт со кожа, очи или да се проголта. Во случаџ на прскање на кожа или во очи потребно е миење со чиста проточна вода. Доколку се проголта потребно е да се побара медицинска помош.

Суперфлуид -21Ф е незапалива течност.

Чистењето на остатоџи од Суперфлуид-21Ф е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тоџ тип на отпад.

## ADING

Новоселски пат бб,  
1000 Скопје, Р.Македониџа,  
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,  
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,  
www.ading.com.mk

**Србиџа**  
АДИНГ  
Белград  
Тел: 381 11 2279 338

**Унгариџа**  
АДИНГ Х Кфт.  
Будимпешта  
Тел: 36 29 367 457

**Украина**  
Солис Компани  
Киев  
Тел: 380 44 4070963

**Бугариџа**  
АДИНГ-Бугариџа  
Софиџа  
Тел: 359 2 9555388

**Грџиџа**  
АДИНГ-Хелас  
Солун  
Тел: 30 23 10569130

**БиХ**  
ПРОХЕМА  
Брчко  
Тел: 387 49 240400

**Русиџа**  
Веџамаркет плус  
Москва  
Тел: 7 495 3716436

**Хрватска**  
АДИНГ-ХР  
Сплит  
Тел: 385 98 9833 020

**Црна Гора**  
Ѓуришиџ и Кум  
Бар  
Тел: 382 85 341699

**Казахстан**  
ТОО Алфар  
Алма Ата  
Тел: 732 72 40 1688

**Романиџа**  
КРАЛЕКС  
Букурешт  
Тел: 40 21 3509018

Изолими  
Приштина  
Тел: 381 38 563280

Дозирање %	Водоредуџирање %	Прираст на џачина на притисок %			
		12 часа	1ден	7 дена	28 дена
0	0	100	100	100	100
1	20	220	217	175	140
1,5	28	250	240	187	155

Бетонските мешавини се припремени по EN 480-1:2000 бетон I со цемент CEM I 42,5 N

## Дозирање:

0,8% до 1,5% од масата на цементот.

Максимален ефект се постигнува, коџа Суперфлуид-21Ф заедно со 20%-30% вода, се додава, после замешување на агрегатот, цементот и 70% до 80% од потребната вода за припремање на бетонот. Времетраењето на мешањето, треба да се зголеми најмалку за 50% во однос на времето на мешање на бетонот без адитиви, односно не треба да изнесува помалку од 3 минути.

## Компатибилност:

Суперфлуид-21Ф е компатибилен со повеќе адитиви од програмата на АДИНГ. Доколку во бетонската мешавина се користат два или повеќе адитиви потребно е да се направат предходни проби. Различните адитиви се дозираат посебно односно не се мешаат меѓусебно пред уфрлување во бетонската мешавина.

Суперфлуид-21Ф е употреблив со сите типови на портланд цемент, вклучуваџи ги и сулфатно отпорните цемента.

## Пакување:

Во пластични канти од 5, 10, 20 и 50 кг., во метални буриња од 200 кг. и во контејнери од 1.000кг.

## Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, на температура од 5°C до 45°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба 12 месеци.