

# СУПЕРФЛУИД-М1

Суџерџласџификаџиор за бетони и малери, со висок сџеџен на редуџиџа на вода и одржуваџе на конзистенџиџа до 2 часа


Одџовара на: EN 934-2 (Табела 11.1 и 11.2), ASTM C494 type G, BS 5075 part 3

## Област на примена:


За бетони каде е потребно да се редуџира количината на вода за да се постигнат поголеми џакости, а истовремено да се овозможи и одржување на конзистенџиџата од 60 до 120 минути. Бетонирање на масивни бетонски пресеџи (брани, потпорни ѕидови, фундаменти), со што се елиминира опасноста од негативните ефекти од зголемената егзотермиџа, за бетони каде е потребно реџибрирање и лиени бетони, за бетонирање при високи температури, за бетони каде што се бараат посебни услови на џвалитет (зголемена отпорност на абенење, на абразиџа, на агресивни средини, зголемена водоне-пропустност, отпорност на мраз и др.).

## Своџства:

- Редуџиџа на вода до 20%;
- Одржување на конзистенџиџа до 2 часа;
- Ја подобрува џакостта на бетонот;
- Ја подобрува обработливоста на бетонот без дополнително додавање на вода;
- Овозможува реџибрирање на бетонските мешавини;
- Ги зголемува почетните и крајните џакости на бетонот;
- Ја зголемува водонепропустноста на бетонот;
- Овозможува подобра финална површинска обработка на бетонските површини;
- Не содржи хлориди;



Одржување на конзистенџиџа  
согласно EN 480-1 и EN 934-2, Табела 11.2



## Технички карактеристики:

Тип:	Нафталин - лигно сулфонат
Изглед:	Пафена течност
Сува материџа:	40,0±2,0%
Запреминска маса:	1,20±0,03 гр/см <sup>3</sup>
Содржина на хлориди:	нема
Содржина на алкалии:	<5,5%
рН-фактор:	7,5±1,0

## Дозирање:

Оптимално дозирање на Суперфлуид-М1 најдобро се одредува со претходни проби користејќи ги притоа материџалите и условите кој би се јавиле при практична употреба на бетонот и адитивот на објект.

Се дозира 0,5-2,0% во тежински однос на масата на цементот. Додавањето на адитивот се врши рачно или машински. Најдобри резултати се постигнуваат кога Суперфлуид-М1 се додава во водата потребна за припремање на бетонот. Времето на мешање на свежиот бетон со адитивот, треба да се продолжи за 50-100% во однос на времето потребно за мешање на бетонот без адитив.

## Ефект од предозирање:

Зголеменото дозирање може значително да го одложи времето на врзување на бетонот. Тоа посебно се манифестира при употреба на сулфатно отпорни цементи или на портланд цементи со додатоци.

## Компатибилност:

Суперфлуид-М1 е компатибилен со сите адитиви од програмата на АДИНГ, освен со адитивите на поликарбоксилатна основа. Доколку во бетонската мешавина се користат два или повеќе адитиви потребно е да се направат предходни проби. Различните адитиви се дозираат посебно односно не се мешаат меѓусебно пред уфрлувањето во бетонската мешавина.

Суперфлуид-М1 е употреблив со сите типови на портланд цемент вклучувајќи ги и сулфатно отпорните цементи.

## Пакување:

пластични канти: 5, 12, 25 и 60 кг.  
метални буриња: 240 кг.  
контејнери: 1200 кг.

## Складирање:

Во оригинално пакување, на температура од 5°C до 35°C и заштитен од директно влијание на сончеви зраци. Рок на употреба 12 месеци.

### Опасност по здравје:

Суперфлуид-М1 не содржи токсични материји, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожа, очи или да се проголта. Во случај на прскање на кожа или во очи потребно е испирање со чиста проточна вода. Доколку се проголта потребно е да се побара медицинска помош.

### Пожар:

Суперфлуид-М1 е незапалива течност

### Чистење и депонирање:

Чистењето на остатоци од Суперфлуид-М1 е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.

## ADING

Новоселски пат бб,  
1000 Скопје, Р.Македонија,  
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,  
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,  
www.ading.com.mk

### **Србија**

АДИНГ  
Белград  
Тел: 381 11 2279 338

### **Унгарија**

АДИНГ Х Кфт.  
Будимпешта  
Тел: 36 29 367 457

### **Украина**

Солис Компани  
Киев  
Тел: 380 44 4070963

### **Бугарија**

АДИНГ-Бугарија  
Софија  
Тел: 359 2 9555388

### **Грција**

АДИНГ-Хелас  
Солун  
Тел: 30 23 10569130

### **БиХ**

ПРОХЕМА  
Брчко  
Тел: 387 49 240400

### **Русија**

Вегамаркет плус  
Москва  
Тел: 7 495 3716436

### **Хрватска**

АДИНГ-ХР  
Сплит  
Тел: 385 98 9833 020

### **Црна Гора**

Ѓуришиќ и Кум  
Бар  
Тел: 382 85 341699

### **Казахстан**

ТОО Алфар  
Алма Ата  
Тел: 732 72 40 1688

### **Романија**

КРАЛЕКС  
Букурешт  
Тел: 40 21 3509018

Изолими  
Приштина  
Тел: 381 38 563280