

СУПЕРФЛУИД-М1М

Суџерџласџификаџиор за бетони и малери, со висок сџеџен на редуџиџа на вода и одржуваџе на конзистенџиџа до 3 часа


Одџовара на: EN 934-2 (Табела 11.1 и 11.2), ASTM C494 type G, BS 5075 part 3

Област на примена:


За бетони каде е потребно да се редуџира количината на вода за да се постигнат поголеми јакости, а истовремено да се овозможи и одржување на конзистенџиџата од 120 до 180 минути, се користи за бетонираџе масивни бетонски пресеџи (брани, потпорни ѕидови, фундаменти), со што се елиминира опасноста од негативните ефекти од зголемената еџзотермиџа, за бетони каде е потребно ревибрираџе и лиени бетони, за бетонираџе при високи температури, за бетони каде што се бараат посебни услови на квалитет (зголемена отпорност на абене, на абразиџа, на агресивни средини, зголемена водонепропустност, отпорност на мраз и др.).

Својства:

- Редуџиџа на вода до 18%;
- Одржување на конзистенџиџа до 3 часа;
- Ја подобрува компактноста на бетонот;
- Ја подобрува обработливоста на бетонот без дополнително додавање на вода;
- Овозможува ревибрираџе на бетонските мешавини;
- Ги зголемува почетните и крајните јакости на бетонот;
- Ја зголемува водонепропустноста на бетонот;
- Овозможува подобра финална површинска обработка на бетонските површини;
- Не содржи хлориди;



Одржување на конзистенџиџа
согласно EN 480-1 и EN 934-2, Табела 11.2



Технички карактеристики:

Тип:	Нафталин - лигно сулфонат
Изглед:	Кафена течност
Сува материџа:	31,0±1,5%
Запреминска маса:	1,130±0,03 гр/см ³
Содржина на хлориди:	нема
Содржина на алкалии:	<4,0%
рН-фактор:	7,5±1,0

Дозирање:

Оптималната дозажа на Суперфлуид-М1М најдобро се одредува со претходни проби. Се дозира 0,8-2,0% во однос на масата на цементот. Додаваџето на адитивот се врши рачно или машински. Најдобри резултати се постигнуваат кога Суперфлуид-М1М се додава во водата потребна за припремање на бетонот. Времето на мешање на свежиот бетон со адитивот, треба да се продолжи за 50-100% во однос на времето потребно за мешање на бетонот без адитив.

Ефект од предозирање:

Зголемената доза може значително да го одложи времето на врзување на бетонот. Тоа посебно се манифестира при употреба портланд цемента со додатаци.

Компатибилност:

Суперфлуид-М1М е компатибилен со сите адитиви од програмата на АДИНГ, освен со адитивите на поликарбоксилатна основа. Доколку во бетонската мешавина се користат два или повеќе адитиви потребно е да се направат предходни проби. Различните адитиви се дозираат посебно односно не се мешаат меѓусебно пред дозирањето во бетонската мешавина.

Суперфлуид-М1М е употреблив со сите типови на портланд цемент вклучувајќи ги и сулфатно отпорните цемента.

Пакување:

пластични канти: 5, 12, 25 и 60 кг.
метални буриња: 240 кг.
контејнери: 1200 кг.

Складирање:

Во оригинално пакување, на температура од 5°C до 35°C и заштитен од директно влијание на сончеви зраци. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравје:

Суперфлуид-М1М не содржи токсични материји, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожа, очи или да се проголта. Во случај на прскање на кожа или во очи потребно е испирање со чиста проточна вода. Доколку се проголта потребно е да се побара медицинска помош.

Пожар:

Суперфлуид-М1М е незапалива течност

Чистење и депонирање:

Чистењето на остатоци од Суперфлуид-М1М е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280