

ИЊЕКТИНГ-К

Адитив за приготвување на ињекциона смеса за ињектирање на кабли за иренапреѓање

Област на примена:

Се употребува како адитив (додаток) за цементни ињекциони смеси и тоа: за ињектирање на кабли во преднапрегнати носачи, за ињектирање (заполнување) на прнатини во бетонски елементи и др.

Својства:

- прашкаста маса со сивкаста боја;
- овозможува редуција на водата за припремање на цементните ињекциони смеси, така што при проток низ Маршова инка од 8-12 сек, лесно се постигнува водоцементен фактор помал од 0,40;
- го елиминира или намалува одвојувањето на вода на свежата ињекциона смеса;
- го намалува собирањето на ињекционата смеса;
- ги зголемува јакостните карактеристики на стврднатата ињекциона смеса;
- ја зголемува отпорноста на мраз;
- не содржи хлориди;

Технички карактеристики:

Запрем. маса во растрес. сост.:	0,5 гр/см ³
Запрем. маса во збиена сост.:	0,7 гр/см ³

Дозирање и подготовка:

Се дозира 4% од масата на цементот. Подготовката на ињекционата смеса се врши по следната постапка:

Во определената количина на вода, при постојано мешање, се додава потребната количина на цемент и на крај се додава ИЊЕКТИНГ-К. Мешањето се врши машински. Времетраењето на мешањето изнесува толку колку што е потребно да се добие хомогена смеса без грутки, но не смее да биде повеќе од 5 минути. Пред да се внесе ињекционата смеса во ињекторот мора да помине низ сито.

Пакување:

Во натрон вреќи од 20 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравје: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата или очите, како и директно вдишување на прашкастата компонента. При инцидентен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е очите веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Препорачуваме да начинот на нанесување и потребните количини се прилагодат према условите на објектот, како и обавезна примена на адекватна опрема.