

ИНЈЕКТИНГ-Б

Смеса за ињектирање пукнатини изработена на цементна основа

Област на примена:

За исполна на пукнатини со ширина од 1,0 до 6,0 мм во елементи од бетон, армиран бетон, цементен малтер и сидови од камен.

Својства:

- Прашката супстанца произведена врз база на хидраулични врзива минерални полнила и смоли;
- Еднокомпонентен материјал - за подготовка се меша со чиста вода;
- Одлична адхезија за подлога и високи јакосни карактеристики;
- Нисковискозен и погоден за вградување по машински пат;
- Нема издвојување на вода и минимално се собира;
- Се нанесува на влажна подлога;
- Не содржи хлориди;

Технички карактеристики:

Свежа волуменска маса:	2,1 гр/см ³
Проток: (Маршова инка ф10мм):	6-12 сек.
Јакост на притисок: -по 3 дена -по 28 дена	>15,0 МПа >30,0 МПа
Почеток на врзување:	5 часа
Крај на врзување:	24 часа

Подготовка на подлогата:

Површината на која се нанесува Инјектинг-Б треба да биде чиста, обезмастена, обеспрашена, а сите лабилни делови отстранети (со помош на воздух или вода под притисок). Температурата на површината на која се изведуваат работите да биде во граници од 5°C до 35°C.

Вградување:

Инјектинг-Б се меша со чиста вода во тежински однос В/М = 0,25-0,30. Смесата се меша со бавен мешач, до потполна хомогенизација. Материјалот се вградува со опрема за ињектирање, или со налевање. Инјектирањето или налевањето се врши од една кон друга точка последователно со што се избегнува "заробување" на воздух. При ињектирање на надолжни пукнатини под притисок, цевките и пукнатините се обработуваат со епоксиден кит Адинпокс-К.

Потрошувачка:

Според волуменот кој треба да се исполни, волуменската тежина на Инјектинг-Б е 2100 кг/м³.

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории на температура од 5°C до 35°C. Рок на употреба 12 месеци.

Пакување:

Во вреќи од 30 кг.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата или очите, како и директно вдишување на прашкастата компонента. При инцидентен контакт на производот со кожата, треба веднаш да се отстрани со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.

Пожар: Инјектинг-Б е незапалив прашок

Чистење и депонирање: Чистењето е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280