

АДИНГПОКС-1П ЕКО

Нисковискозен двокомпонентен епоксиден претпремаз без расиворувачи

Област на примена:

Како претпремаз - прајмер кај сите епоксидни системи. Може да се примени како импрегнација на бетонски површини или површини од цементен малтер.

Својства:

- Транспарентна, вискозна двокомпонентна епоксидна смола;
- Одлична адхезија за разни видови подлоги;
- Поседува моќ на пенетрација;
- Водоотпорен и водонепропустлив;
- Добра отпорност на благи киселини, раствори на соли;
- Отпорен на нафта и нафтени деривати;

Технички карактеристики:

Тип:	Нисковискозна епоксидна смола
Волуменска тежина:	1,0 ± 0,05 гр/см ³
Однос на мешање:	А:Б=4:2
Отворено време за работа:	
при 20°C	30-35 мин.
при 30°C	20 мин.

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да е здрава, сува, чиста, обезмастена и обеспрашена. Бетонската подлога треба да е хидроизолирана и обезбедена од продор на вода, за да не дојде до одвојување на премазот, како последица на негативен воден потисок.

Нова бетонска подлога

Бетонот треба да биде одлежан минимум 28 дена, да е со минимална јачина на притисок од 25 МПа и да не содржи поголема влажност од 5,0%. Остатоци од малтер, флеки од боја и масло доколку се присутни на подлогата, треба да бидат отстранети. Доколку на површината има цементно млеко, истото треба да се отстрани по механички пат. Завршно подлогата треба да се обеспраши со индустриска правосмукалка.

Стара бетонска подлога

Здрава и чиста подлога се главни предуслови за постигнување на добра адхезија. Како и кај новата бетонска подлога, отстранувањето на цементното млеко се врши по механички пат. Пенетрирани маснотии и нечистотии во подлогата треба да се отстранат со детергенти или препарати за таа намена. Сите оштетувања на подлогата треба да бидат санирани користејќи соодветни материјали од производствената палета на АДИНГ.

Челична подлога

Челичната подлога треба да биде пескарена до степен на чистота SA 2^{1/2}.

Вградување:

Компонентите А и Б се мешаат така што содржината на компонентата Б се истура во амбалажата полна со А компонента. Двете компоненти се мешаат со бавен електричен мешач (300-500 вртежи во минута) до потполна хомогенизација. Количината на материјалот што се меша треба да биде во склад со отвореното време за работа со материјалот.

Нанесувањето се врши рамномерно со тврда четка со која се втријува во подлогата. Кај попорозни подлоги може да се јави потреба и од повторно прајмирање, со временско растојание за репрајмирање, дадено во табелата.

20°C	8 - 12 часа
30°C	6 - 8 часа
40°C	4 - 6 часа

Температура на подлогата при нанесување 10°C до 30°C.

Потрошувачка:

0,2-0,4 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со Растворувач-П, веднаш по употребата.

Пакување:

Во сетови од 3,35 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 10°C до 30°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата или очите, како и директно вдишување при мешање на А и Б компонентата. При инцидентен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со сува крпа или благо наквасена со Растворувач-П, а потоа местото добро да се измие со чиста вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со чиста вода и да се побара медицинска помош.

Потребно е да се обезбеди проветрување на просториите каде што се работи со смоли и растворувачи.

Чистење и депонирање:

Неврсани остатоци од Адингпокс-1П ЕКО, се чистат со Растворувач-П. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Київ
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280