

АДИНГАКРИЛ

Еластичен акрилатен еднокомпонентен кит

Област на примена:

Исполна на работни fugи кај индустриски подови Подинг-К, fugи кај монтажни градби, fugи меѓу бетон-бетон, бетон-дрво, бетон-метал, ѕид-прозор, керамика, стакло и сл.

Својства:

- Густа акрилатна паста;
- Водонепропустлив;
- Не содржи растворувачи;
- Лесно вградлив, со пиштол, по ладна постапка;
- За ширина на fuga до 1,0 см;
- Одлична адхезија на подлога од бетон, дрво, цигла, гипс, керамички плочки;
- Отпорен на слаби раствори на бази и киселини;
- Отпорен на атмосферски влијанија;

Технички карактеристики:

Изглед:	Обоена паста
Волуменска маса:	1,7 - 1,8 гр/см ³
Содржина на сува материја:	75±2%
Температура при вградување:	5°C до 40°C
Време на врзување: -почеток -крај	15-30 мин. 24 часа
Издолжување, до кинење:	на T=70°C...48% на T=-10°C...41%
Прионливост: врз бетон врз дрво и метал	$\sigma_s=0,4$ МПа $\sigma_s=0,2$ МПа

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде сува, чиста и обезмастена. При обработка на пукнатини потребно е да се оформи минимална димензија на пукнатината од 0,5 см. Кај порозни подлоги потребно е нанесување на предпремаз кој се подготвува со замешување на Адингакрил со вода во однос 1:1.

Вградување:

Картушата се пресекува на горната страна по што се навртува конусниот пластичен врв. Нанесувањето е со рачен пиштол, со рамномерно движење по должината на спојницата. За нанесување на китот може да се користи и шпактла. Во зависност од длабочината на спојницата, нанесувањето е во една или две работни постапки. Доколку се нанесе во подебел слој, се отежнува врзувањето на китот.

Потрошувачка:

Длабочина (мм)	Ширина на спојницата (мм)			
	4	6	8	10
4	18	12	8,5	
6		8	6	5
8			4,5	3,5

Метри должни од спојницата што може да се исполнат со една картуша од 400 мл

Стандардни бои:

Се произведува во бела, сива, црвена и зелена

Забелешка:

Можна е изработка и во други бои, надвор од стандардната тон карта, на посебно барање на купувачот.

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Во картуши од 0,4 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа. Во суви простории, на температура од минимум 5°C до 35°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар:

Адингакрил е незапалив

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Адингакрил се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280