

БИТЕК-К

Еднокомпонентен еластоластик на битумен-каучкова основа, вградлив во ладна постојайка

Област на примена:

Исполна на фуги (спојници) кај отворени водо-зафатни конструкции, бетонски канали за наводнување, иригациони системи, потпорни ѕидови, пропусти, пристанишни објекти и сл.

Својства:

- Еднокомпонентна црна смеса;
- Водонепропустлив;
- Лесно вградлив со пиштол или шпакла;
- За фуги под наклон најмногу до 60° во однос на хоризонталата;
- За ширина на фуга најмногу до 40 мм;
- Одлична адхезија на подлога од бетон, малтер, камен, тула и метал;
- Постојан на обична и солена вода и други атмосферски влијанија;
- Отпорен на благи хемиски влијанија;
- Не е отпорен на нафта и нафтни деривати;

Технички карактеристики:

Волуменска маса:	1,15 - 1,25 гр/см ³
Содржина на сува материја:	90±2%
Температурна отпорност при експлоатација:	-20°C до 80°C
Температура при вградување:	10°C до 40°C
Време на врзување:	24,0-48,0
Издолжување:	10%

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде сува, чиста и обезма-стена. Да биде отстранета евентуалната вегетација и калливите наслаги во фугите кај отворените водозафатни канали. Потребно е да се нанесе премаз Битек-П.

Вградување:

По нанесувањето на премазот Битек-П и негово сушење, од 2 до 4 часа, со пиштол или шпакла се нанесува китот Битек-К. Нанесувањето е во една или две работни постапки во зависност од длабочината на фугата. Доколку се нанесе во подебел слој, се отежува сушењето на китот. Дебелината на слојот треба да е 1,0 до 1,5 см. За поголеми длабочини на фуги, пред нанесување на китот фугите се исполнуваат со песок или импрегниран сунѓер. Завршно нанесениот материјал се порамнува со шпакла или рака, натопени во сапуница.

Потрошувачка:

Според волуменската маса која е 1,2 гр/см³.

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со Растворувач-П веднаш по употребата.

Пакување:

Во метални канти од 5 и 20 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 10°C до 30°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата. При инцидентен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со ладна вода и да се обезбеди медицинска помош. При работа со производот да се користи заштитна опрема (чевли, облека, очила и ракавици). Доколку се работи во затворени простории, потребно е да се обезбеди добра вентилација.

Пожар: Да се обезбедат соодветни средства за гасење на пожар.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Битек-К се чистат со Растворувач-П. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280