

АДИНГФЛЕКС

Гошова смеса за изведба на еластична хидроизолација на акрилатна основа

Област на примена:

За хидроизолација на базени, подрумски ѕидни и подни површини, балкони, рамни покриви, санитарни јазли, кујни, перални, вкопани бетонски елементи и сл.

Својства:

- Еднокомпонентна пастозна смеса;
- Одлична еластичност;
- UV-стабилен;
- Нетоксичен;
- Бактериолошки отпорен;
- Едноставен за изведба;
- Одлична адхезија за подлога;
- Економичен;
- Се произведува во бела, сива, теракота и сина боја.

Технички карактеристики:

Волуменска маса:	1,25 - 1,38 гр/см ³
Содржина на сува материја:	68 ±2%
Атхезиона јакост:	> 1,5 МПа
Време на сушење при 20°C:	4 часа
Температура при експлоатација:	- 20°C до +80°C
Издолжување при кинење при 20°C:	180%
pH-:	8-9

Подготовка на подлогата:

Адингфлекс се нанесува врз бетон, цементен малтер, или гипскартонски плочи. Подлогата треба да е здрава, чиста, обезмастена и обезпрашена без сегрегирани места и пукнатини. Доколку подлогата има сегрегирани места или пукнатини, истите треба да се санираат со Репаратур Малтер или епоксиден кит Адингпокс-К. Влажноста на подлогата треба да е max. 7%, а температурата на подлогата од 5°C до 35°C.

Вградување:

Вградувањето се врши со четка или јарец во три слоја.

За добивање на квалитетен заштитен нанос, смесата треба да се нанесе во правилна сувослојна дебелина.

Материјалот за првиот слој се разредува со додавање на 20% вода и се меша со бавен мешач до потполна хомогенизација. Првиот нанос кој наедно претставува и претпремаз, се остава да исуши за да се нанесе наредниот. При нанесување на вториот и третиот нанос, материјалот се промешува пред употреба. Доколку се нанесува со четка, третиот нанос се нанесува во нормален правец (90°) во однос на вториот за да се добие уедначен заштитен систем. Вкупната сувослојна дебелина на системот треба да изнесува најмалку 0,6 до 0,8 мм. Обработените површини треба да бидат заштитени од врнежи, силен провев и мрзнење во период од минимум 48 часа.

Во случај на подлога на која се очекуваат поголеми деформации и појава на пукнатини, заради поголема сигурност, Адингфлекс се препорачува да се вгради со стаклена мрежичка Адингтерм М/Х како арматура на хидроизолациониот слој. Мрежичката се втиснува со глетарка во првиот нанос веднаш по нанесувањето. Со вториот и третиот нанос се порамнува-исполнува дебелината на мрежичката, со што се добива монолитна површина на хидроизолацијата.

Потрошувачка:

За три слоја 1,2 до 1,5 кг/м²
Кога изолацијата се армира со мрежичка
За три слоја 1,8 до 2 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода веднаш по употребата.

Пакување:

Во пластични канти од 4 и 20 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа. Во суви простории, на температура од минимум 5°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата (да се користат заштитни ракавици). Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар:

Адингфлекс е незапалив

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Адингфлекс се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280