

БИТЕК-М

Гошова смеса за изведба на еластична хидроизолација произведена врз основа на бийумен каучук

Област на примена:

За хидроизолација на темели, подрумски ѕидни и подни површини, рамни покриви, катни гаражи, вкопани бетонски елементи, таложници, бетонски и челични резервоари, санација на стари изолации и сл. Добрата хемиска отпорност на БИТЕК-М, овозможува примена на овој производ при заштита на градежни конструкции од агресивни води.

Својства:

- Еднокомпонентна пастозна смеса;
- Се наносува по ладна постапка;
- Одлична еластичност;
- UV-стабилен;
- Не содржи азбест;
- Едноставен за изведба;
- Одлична адхезија за подлога;
- Отпорен на хемиски агресии;
- Возможно наносување на различни видови подлоги;

Технички карактеристики:

Изглед:	Црна вискозна маса
Волуменска маса:	1,2 - 1,3 гр/см ³
Содржина на сува материја:	65±2%
Издолжување при кинење при 20°:	180%
Време на сушење при 20° C:	24 часа
Температура при експлоатација:	- 20°C до +90°C

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде здрава, чиста, сува, обеспрашена и обезмастена. Доколку подлогата има сегрегирани места или пукнатини, истите треба да се санираат со Репаратур малтер или епоксиден кит Адингпокс-К. Дилатационите спојници треба да се обработат со Битек-К пред наносувањето на Битек-М.

Металните површини, треба да бидат чисти, без остатоци од боја, корозија, масло, или други материји. Пожелно е површината да се исчисти со Растворувач-П пред да се изврши аплицирање на материјалот.

Влажноста на подлогата треба да е мах. 7%, а температурата на подлогата од 5°C до 25°C.

Вградување:

Вградувањето се врши со тврда четка или глетарка, во два или три наноса на претходно обработена подлога со Битек-П.

Првиот нанос се вградува по целосно сушење на прајмерот (околу 3 часа на T= 20°C) во дебелина од 1 мм. Во сè уште свежиот нанос се втиснува изолациона мрежичка од базалкално влакно Адингтерм- МХ со помош на глетарка. Лентите од мрежичката се поставуваат со меѓусебен преклоп од 10 см. Доколку се вградува како систем од три наноса и два слоја мрежичка (3+2), втората мрежичка се поставува нормално на претходната. Секој нареден нанос Битек-М, кога се наносува со четка, се наносува во нормален правец (90°) во однос на претходниот нанос, за да се добие уедначен заштитен систем и со временско растојание од 24 часа. Постапката со поставување на мрежичката се повторува на начин опишан погоре.

Обработените површини треба да бидат заштитени од врнежи и мрзнење во период од минимум 48 часа.

Потрошувачка:

БИТЕК-П	0,3 до 0,4 кг/м ²
БИТЕК-М	
за два слоја	3,0 до 3,5 кг/м ²
за три слоја	4,5 до 5,0 кг/м ²
мрежичка за еден слој	1,15 м ² / м ²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со Растворувач-П, веднаш по употребата.

Пакување:

Во лимени канти од 4 и 20 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, на температура од 5°C до 25°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата. При инцидентен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со ладна вода и да се обезбеди медицинска помош. При работа со производот да се користи заштитана опрема (чевли, облека, очила и ракавици). Доколку се работи во затворени простории, потребно е да се обезбеди добра вентилација.

Пожар:

Да се обезбедат соодветни средства за гаснење на пожар.

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Битек-М се чистат со Растворувач-П. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280