

АНТИКОРОЗИН-ББ

Антикорозивен премаз во боја, произведен на акрилайна основа за заштитна на бетонски површини

Област на примена:

За корозивна заштита на нови, стари или репарирани бетонски, армиранобетонски конструкции: мостови, силоси, тунели, потпорни ѕидови, оџаци, фасадни елементи и сл.

Својства:

- Еднокомпонентна обоена смеса;
- Одлична адхезија за подлога;
- Спречува процес на карбонитизација;
- Водонепропустлив;
- Паропропустлив;
- Нетоксичен;
- Едноставна изведба;
- Бактериолошки отпорен;
- Декоративност - можност за изработка во повеќе нијанси;
- Постојан на мраз, сол, солена вода и други атмосферски агресии;
- Лесен за одржување;

Технички карактеристики:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Суви материји: | 67% ± 2% |
| Волуменска тежина: | 1,50 гр/см ³ |
| Вискозност: | 140 сек. |
| Прионливост: | Степен - 1 |
| Време на сушење при 20°C: | 25 мин. |
| Време на зацврстување при 20°C: | 45 мин. |
| Нанесување на следен нанос при 20°C: | 2-24 часа |

Подготовка на подлогата:

Антикорозин-ББ се наносува на подлога од бетон или цементен малтер. Подлогата треба да биде здрава, обезмастена, обеспрасена и чиста. Влажноста на подлогата треба да е мах. 7,0%, а температурата на подлогата од 5°C до 35°C.

Вградување:

Вградувањето се врши со четка, јарец или машински со распрскување, во два слоја. За добивање квалитетен заштитен нанос, Антикорозин-ББ треба да се нанесе во правилна сувослојна дебелина.

Материјалот за првиот слој се разредува со додавање на 10%-15% вода и се меша со бавен мешач до потполна хомогенизација. Со нанесувањето на првиот слој треба да се добие уедначен нанос со сувослојна дебелина од 150µ-200µ. Првиот нанос се остава да исуши за да се нанесе наредниот. Тоа време обично изнесува 12 часа при суво време и температура од 30°C.

При нанесување на вториот слој, материјалот се разредува со 5,0% вода. Вториот нанос се наносува во нормален правец (90°) во однос на првиот нанос, за да се добие уедначен заштитен слој. Сувослојната дебелина и на вториот нанос треба да изнесува 150µ-200µ.

При нанесување на Антикорозин-ББ, третираните површини треба да бидат заштитени од врнежи и силен провев во период од 24 до 48 часа.

Потрошувачка:

За еден слој 0,30 - 0,35 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Во пластични канти од 20 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од минимум 5°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба 12 месеци.

Стандардни бои:

Се произведува во бои кои се приложени во тон карта.

Забелешка:

Можни се мали отстапувања од приложените бои поради технолошки причини а кои не влијаат на квалитетот на материјалот.

Можна е изработка и во други бои, на посебно барање на купувачот.

Опасност по здравјето:

Производите содржат реактивни состојки кои во неврзана состојба делумно штетно влијаат на здравјето. Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата. При инцидентен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар:

Антикорозин-ББ е незапалив

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Антикорозин се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими

Приштина
Тел: 381 38 563280