

АНТИКОРОЗИН-Е

Двокомпонентен антикорозивен премаз на епоксидна основа за заштитни на метални површини

Област на примена:

За корозивна заштита на метални површини изложени на хемиска агресија: цистерни, цевководи, конструкции во хемиски фабрики и сл.

Својства:

- Двокомпонентна пастозна смеса со сива или црвена боја;
- Висока хемиска отпорност;
- Отпорен на мраз и на агресији од други атмосферски влијанија;
- Еластичен е и отпорен на абелење;
- Бактериолошки отпорен;
- Одлична атхезија;
- Лесен за одржување;

Технички карактеристики:

Однос на мешање:	A:B=5:0,7
Минимална температура на врзување:	> 8°C
Време на обработливост:	
10°C	120 мин.
20°C	90 мин.
30°C	45 мин.
Нанесување на следен нанос при 23°C:	12 часа
Целосно зацврнат при 23°C:	3 дена
Јакост на свиткување:	30±3 МПа
Јакост на притисок:	>50 МПа
Атхезиона јакост:	5±1 МПа
Температурна стабилност:	- 20 C° до 70°C

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да е испескарена до степен на чистота SA 2½ и да обезбеди рапавост на подлогата од 50-75 µ. Нанесувањето на Антикорозин-Е треба да се изврши што е можно побрзо, пред површината да почне повторно да кородира.

Вградување:

Антикорозин-Е за нанесување се приготвува со бавно мешање на А и Б компонентата (до потполна хомогенизација). Мешањето се врши машински, со бавен мешач или рачно. Вградувањето на готовиот материјал се врши во два слоја, со четка, ваљак или машински, под притисок, со помош на "airless" распрскувачи, каде што отворот на излезната дизна треба да биде со пречник 1,5-2,0 мм со притисок од 5-7 бари. Овие податоци може да варираат во зависност од видот на распрскувачот. Доколку распрскувањето е отежнато поради температурните услови, на готовата смеса треба да се додаде најмногу до 5,0% Растворувач-П.

Потрошувачка:

За два слоја 0,45 до 0,50 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со Растворувач-П, веднаш по употребата.

Пакување:

Во сет од 5,7 кг.
А компонента: 5,00 кг.
Б компонента: 0,70 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 5°C до 30°C, заштитен од директно изложување на сонце.
Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата или очите, како и директно вдишување при мешање на А и Б компонентата. При инцидентен контакт, производот треба веднаш да се отстрани со сува крпа или благо наквасена со Растворувач-П, а потоа местото добро да се измие со чиста вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со чиста вода и да се побара медицинска помош.

Потребно е да се обезбеди проветрување на просториите каде што се работи со смоли и растворувачи.

Пожар: Антикорозин-Е и Растворувач-П содржат запаливи растворувачи. Не треба да се користат блиску до отворен оган или да се пуши за време на вградувањето.

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Антикорозин-Е се чистат со Растворувач-П. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280