

ПЛАММАЛ-С

Смеса за противпожарна заштита на електрични кабли

Област на примена:

Пламмал-С е пастозна смеса за противпожарна заштита која се наносува на електрични кабли и инсталации како заштита од надворешен пламен, за спречување на проширување на пламенот низ електричните кабли како и за заштита од самозапалување при преоптовареност. Се произведува и како кит Пламмал-К

Својства:

- Бело-сива пастозна смеса на база на високоогноотпорни врзиви и со огноотпорни полнила;
- Отпорен на атмосферски влијанија;
- Еластичен е и поседува голема лепливост за подлогата;
- Делува инхибирачки на ширењето на пламен преку хоризонтално и вертикално поставени електрични кабли;
- Во случај на пожар го одложува времето на достигнување на критична температура кај електричните инсталации;
- Ја намалува емисијата на токсични гасови во случај на пожар;

Технички карактеристики:

Изглед:	Бело-сива паста
Специфична тежина:	
ПЛАМАЛ С	1,5-1,6 кг/дм ³
ПЛАМАЛ К	1,55-1,65 кг/дм ³
Самогасив:	за 5-12 сек.

Вградување:

Пред нанесување на Пламмал-С каблите треба да се суви и чисти. Вградувањето се врши со распрскување со пумпи или рачно со четка или полагање во однапред подготвена кошулка од минерално плетиво. Временско растојание помеѓу нанесување на два последователни слоја треба да е 24 часа. Сувослојната дебелина на премазот изнесува 2,0 - 2,5 мм. Температурата при вградување да е помеѓу 5 до 30°C. При обработка на продори низ сидови се користи Пламмал-К во комбинација со минерална волна.

Ефекти од неправилно вградување:

Доколку подлогата не е правилно подготвена според пропишаните услови, се јавува опасност Пламмал-С да не се прилепи доволно за подлогата со што подоцна може да дојде до отпаѓање на нанесениот слој. Особено внимание треба да се обрати на температурните услови на околината во периодот на нанесување. Премазите треба да се нанесуваат во предвидениот температурен опсег.

Потрошувачка:

За сувослојна дебелина од 4-5 мм, 5-7 кг/м²

Пакување:

Во пластични канти од 5 и 20 кг.

Складирање:

Во оригинално пакување на температура од 5°C до 30°C. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е постојано проветрување во простории во кои се наносува системот. Задолжителна е употреба на заштитни ракавици, очила и маски

Пожар: Пламмал-С е незапалив

Чистење и депонирање: Чистењето на алатот и опремата од остатоци на Пламмал-С е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280