

ХИДРОКОЛ-Л

Еднокомпонентно градежно лепило произведено на цементна основа

Област на примена:

За лепење на подни и ѕидни керамички плочки, при нормални услови на експлоатација, во затворени простории.

Својства:

- сива прашкаста смеса
- одлична атхезија
- добра јакост на притисок и свиткување
- едноставен за приготвување и изведба
- економичен
- еколошки

Технички карактеристики:

Јакост на свиткување по 7 дена:	4±1 МПа
Јакост на притисок по 7 дена:	10±2 МПа
Атхезија за подлога:	1,0±0,2 МПа
Отворено време за работа:	2 часа
Почеток на врзување:	6 часа
Крај на врзување:	24 часа

Подготовка на подлога:

Хидрокол-Л се нанесува на здрава подлога од бетон, цементен и продолжен малтер. Подлогата треба да биде обезмастена, обеспрашена, чиста и добро натопена со вода.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата или очите, како и директно вдишување на прашкастата компонента. При инцидентен контакт на производот со кожата, треба веднаш да се отстрани со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.

Пожар:

Хидрокол-Л е незапалив прашок.

Чистење и депонирање:

Чистењето е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

Вградување:

На 1кг Хидрокол-Л со постојано мешање се додава 240-280 милилитри вода. Се меша до потполна хомогенизација. Потоа мешавината се остава да мирува 10 до 15 мин. Повторно се замешува и се вградува со назабена глетарка или шпакла во дебелина на слој од 1-3 мм.

Плочките предходно се потопуваат во вода и со втиснување се полагаат во нанесеното лепило. Спојниците се обработуваат со смеса за фугирање Фугофил, најрано 24 часа по лепењето.

Оптималната температура при вградување е од 5°C до 35°C.

Потрошувачка:

3,5 ÷ 4,0 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употреба.

Пакување:

Во натрон вреќи од 5 и 25 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории на температура од +5°C до +35°C. Рок на употреба 12 месеци.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280