

ХИДРОГЛЕТ-Ф

Смеса за израмнување на надворешни фасадни површини, произведена на цементна основа

Област на примена:

За фино израмнување (глетување) на надворешни малтерисани површини или површини од "натур бетон".

Својства:

- сива прашкаста смеса;
- добра адхезија и цврстина;
- отпорна на мраз и други атмосферски влијанија;
- едноставен за приготвување и изведба;
- економичен;
- еколошки;

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде здрава, обезмастена, обеспашена, чиста и претходно испрана со вода. По потреба, кај недоволно цврсти подлоги потребно е да се нанесе претпремаз подготвен со Врска-У.

Вградување:

На 1 кг Хидроглет-Ф со постојано мешање се додава 350 - 400 милилитри вода. Се меша до потполна хомогенизација. Потоа мешавината се

остава да мирува до 20 мин. Повторно се замешува и се вградува со глетарка или шпактла во повеќе слоеви, во зависност од видот на завршната обработка.

Оптималната температура при вградување е 10°C до 35°C. Нанесената смеса треба да се штити од дожд, силен провев и мраз во период од 24 часа од нанесувањето.

Потрошувачка:

За слој од 1,0 мм. 1,5 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

Пакување:

Во натрон вреќи од 5 и 25 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории на температура од +5°C до +35°C. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар:

Хидроглет-Ф е незапалив.

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Хидроглет-Ф се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими

Приштина
Тел: 381 38 563280