

ХИДРОГЛЕТ-П

Саморазливна смеса за нивелирање на подни површини, изработена на цементна основа

Област на примена:

За нивелирање (израмнување) на нерамнини кај подни бетонски површини или подни цементни кошулки, пред полагање на завршна подна облога од паркет, ламинат, теписони, ПВЦ плочки, линолеум, керамички плочки и сл.

Својства:

- сива прашкаста смеса;
- при вградување има добра адхезија за подлогата и цврстина;
- самоливна и самонивелирачка;
- едноставна за приготвување и изведба;
- може да се нанесе во неколку слоеви;
- економична;
- еколошка;

Подготовка на подлога:

Подлогата треба да биде цврста, обезмастена, обеспасена, чиста и претходно наквасена со вода. Кај порозни подлоги со мала цврстина, пожелно е нанесување на претпремаз подготвен со Врска-У.

Вградување:

На готовата смеса од Хидроглет-П се додава потребната количина вода и се меша до потполна хомогенизација. Мешавината се остава да мирува до 10 мин. Повторно се замешува и се вградува со назабена глетарка во потребната дебелина на слојот. Ако треба да се изведат 2 или 3 слоја, временското растојание меѓу слоевите изнесува до 24 часа. Оптималната температура при вградување е 10°C до 35°C.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар:

Хидроглет-П е незапалив.

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Хидроглет-П се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

Тип на Хидроглет-П	В/М фактор
Хидроглет-П	0,210 - 0,250
Хидроглет-П1	0,160 - 0,180
Хидроглет-П4	0,140 - 0,160
Хидроглет-П8	0,140 - 0,160
Хидроглет-П16	0,140 - 0,160

Тип на производот:

Се произведува во неколку типови, во зависност од гранулацијата т.е. од максималното зрно на агрегатот:

Хидроглет-П	за дебелина до	0,3 см
Хидроглет-П1	за дебелина од	0,3 - 2,0 см
Хидроглет-П4	за дебелина од	2,0 - 5,0 см
Хидроглет-П8	за дебелина од	5,0 - 10,0 см
Хидроглет-П16	за дебелина од	10,0 - 20,0 см

Потрошувачка:

За слој од 1,0 мм: 1,5 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Во натрон вреќи од 5 и 25 кг

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории. Рок на употреба: 12 месеци.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280