

ХИДРОГЛЕТ-ПВ

Саморазливна брзосгврднувачка смеса за нивелирање на подни површини, изработена на цементна основа

Област на примена:

За нивелирање (израмнување) на нерамнини од 1,0 мм до 3,0 мм кај подни бетонски површини или подни цементни кошулки, пред полагање на завршна подна облога од паркет, ламинат, теписони, ПВЦ плочки, линолеум, керамички плочки и сл.

Својства:

- сива прашкаста смеса;
- при вградувањето има добра адхезија и цврстина;
- самоливна и самонивелирачка;
- едноставна за приготвување и изведба;
- може да се нанесе во неколку слоеви;
- подлогата е подготвена за поставување на подот по 4 часа;
- економична;
- еколошка;

Подготовка на подлога:

Подлогата треба да биде цврста, обезмастена, обеспрашена, чиста и претходно наквасена со вода. Кај порозни подлоги со мала цврстина, пожелно е нанесување на претпремаз подготвен со Врска-У.

Вградување:

На 1 кг Хидроглет-ПВ со постојано мешање се додава 260-270 милилитри вода. Се меша до потполна хомогенизација. Мешавината се вградува веднаш со назабена глетарка во дебелина на слојот до 3,0 мм. Ако треба да се изведат 2 или 3 слоја, временското растојание меѓу слоевите изнесува до 2 часа. Целосното зацврстување на Хидроглет-ПВ е по 4 часа, по што може да се изведува предвидениот под. Оптималната температура при вградување е 10°C до 35°C.

Потрошувачка:

За слој од 1,0 мм: 1,5 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Во натрон вреќи од 5 и 25 кг

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар:

Хидроглет-ПВ е незапалив.

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Хидроглет-ПВ се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280