

# ХИДРОГЛЕТ-ВС

*Смеса за израмнување на внатрешни малтерисани или бейонирани површини*

## Област на примена:

За фино израмнување (глетување) на внатрешни малтерисани ѕидни и плафонски површини или површини од "натур бетон".

## Својства:

- бела прашкаста смеса;
- добра адхезија и цврстина;
- економичен;
- едноставен за приготвување и изведба;
- еколошки;

## Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде здрава, обезмастена, обеспрашена и чиста.

## Вградување:

На 1 кг Хидроглет-ВС со постојано мешање се додава 500 милилитри вода. Се меша до потполна хомогенизација. Потоа мешавината се остава да мирува 20-30 мин. Повторно се замешува и се

вградува со глетарка или шпахтла во повеќе слоеви, во зависност од видот на завршната обработка. По целосно врзување на материјалот, површините дополнително се порамнуваат со фина шмиргла. Оптималната температура при вградување е 10°C до 35°C.

## Потрошувачка:

1,5 кг/м<sup>2</sup>

## Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

## Пакување:

Во натрон вреќи

од 5 и 25 кг.

## Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории на температура од +5°C до +35°C. Рок на употреба: 12 месеци.

### Опасност по здравјето:

Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

### Пожар:

Хидроглет-ВС е незапалив.

### Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци од Хидроглет-ВС се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се4 приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

## ADING

Новоселски пат бб,  
1000 Скопје, Р.Македонија,  
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,  
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,  
www.ading.com.mk

### Србија

АДИНГ  
Белград  
Тел: 381 11 2279 338

### Унгарија

АДИНГ Х Кфт.  
Будимпешта  
Тел: 36 29 367 457

### Украина

Солис Компани  
Киев  
Тел: 380 44 4070963

### Бугарија

АДИНГ-Бугарија  
Софија  
Тел: 359 2 9555388

### Грција

АДИНГ-Хелас  
Солун  
Тел: 30 23 10569130

### БиХ

ПРОХЕМА  
Брчко  
Тел: 387 49 240400

### Русија

Вегамаркет плус  
Москва  
Тел: 7 495 3716436

### Хрватска

АДИНГ-ХР  
Сплит  
Тел: 385 98 9833 020

### Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум  
Бар  
Тел: 382 85 341699

### Казахстан

ТОО Алфар  
Алма Ата  
Тел: 732 72 40 1688

### Романија

КРАЛЕКС  
Букурешт  
Тел: 40 21 3509018

Изолими  
Приштина  
Тел: 381 38 563280