

# АДИНГКОЛОР-Ф

Боја за завршна обработка на надворешни (фасадни) површини изработена врз основа на дисперзија на водена основа

## Област на примена:

За декоративна завршна обработка на бетонски или малтерисани надворешни (фасадни) површини кај сите видови објекти во високоградбата. Се користи и при санација и обнова на фасади на стари објекти.

## Својства:

- еднокомпонентен;
- се тонира и нијансира во различни бои;
- одлична покривна моќ;
- еколошки производ;
- отпорност и постојаност на атмосферски влијанија;
- водонепропустлив;
- паропропустлив;
- одлична адхезија;
- економичен;

## Технички карактеристики:

Тип:	Акрилатна дисперзија
Волуменска тежина:	1,4 - 1,5 гр/см <sup>3</sup>
Содржина на суви материји:	66-68 %
Време на врзување:	15-20 мин
Време на зацврстување:	60-90 мин
pH:	8-9

## Подготовка на подлогата:

Површината на која се нанесува треба да биде цврста, чиста, обезмастена и обеспрашена. Подлогата се премачкува со Прајмер В, кој се разредува со вода во однос 1:4 и се нанесува со четка или јарец. Температурата на површината на која се изведуваат работите да биде во граници од +10°C до +35°C.

Опасност по здравјето: Адингколор-Ф не содржи токсични материји, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Да се користи соодветна заштитна опрема.

Во случај на прскање на кожата или во очите потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.

Пожар: Адингколор-Ф е незапалива течност.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Адингколор-Ф се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

## Вградување:

Адингколор-Ф, се нанесува во 2 слоја. За нанесување на првиот слој, Адингколор-Ф се приготвува со бавно мешање на смесата со додавање на вода до 15%. По целосното сушење на првиот слој се нанесува вториот слој. Материјалот за вториот слој се разредува со додавање на вода до 10%. Вградувањето на материјалот се врши со четка, јарец или со машинско распрскување. Обработените површини треба да се заштитат од силен провев и дожд во период од 6-12 часа.

## Потрошувачка:

Во зависност од површината на која се нанесува	
Прајмер В	0,15 - 0,25 кг/м <sup>2</sup>
Адингколор-Ф	0,40 - 0,50 кг/м <sup>2</sup>

## Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

## Пакување:

Во пластични канти	од 5 и 20 кг
--------------------	--------------

## Складирање:

Во оригинално пакување, на температура од 5°C до 35°C и заштитен од директно влијание на сончевите зраци. Рок на употреба: 6 месеци.

## Стандардни бои:

Адинг - стандардна тон карта / број 2

Забелешка:

Можна е изработка и во други бои, надвор од стандардната тон-карта, на посебно барање на купувачот.