

ФАСИЛ-К

Концентрирано силиконско средство без разтворувачи за водоодбојна импрегнација

Област на примена:

За импрегирање на делови од објекти кои се директно изложени на атмосферски влијанија, фасадни тули, керамиди, бетонски и малтерисани фасадни површини, керамички блокови, природен камен, фуги на керамички плочки и сл.

Својства:

- вградлив со четка, јарец, распрскување или со потопување;
- се впива во ситните пори на подлогата и ја прави водоодбивна;
- ја спречува капиларната апсорпција на водата;
- ја сведува на минимум опасноста од штетно делување на мраз и појава на ефлоросценција;
- отпорен на атмосферски влијанија;
- ефикасен е брзо по нанесувањето;
- штити од карбонизација;

Технички карактеристики:

Изглед:	Просирна течност
Специфична маса:	1,2-1,3 кг/см ³
Температура при вградување:	10°C-35°C
Време на врзување:	-на тула 1-1 ³⁰ час -на бетон 1 ³⁰ -2 часа

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде цврста, обеспрашена, обезмастена и компактна со отворена порозна структура.

Вградување:

Материјалот за вградување *се разредува со вода во однос 1:20* (до 1:30).

Во зависност од порозноста на подлогата нанесувањето се врши еднаш или повеќе пати, на претходно исушен слој. Најпогоден начин на нанесување е со распрскување, со уедначен притисок, до заситување на подлогата.

Нанесувањето е можно и со потопување на елементите. Подобра импрегнација се постигнува кај благонавлажнети подлоги.

Потрошувачка:

Во зависност од подлогата 15-25 гр/м² (неразреден)

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

Пакување:

Во пластични канти од 1, 5, 10, 20 кг.
И пластични буриња од 50 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од минимум 5°C до 35°C, заштитен од директно изложување на сонце.
Рок на употреба: 18 месеци.

Опасноста по здравјето:

Фасил-К не содржи токсични материи, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на прскање на кожата или во очите, потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. При работа (особено со распрскување) потребно е да се користи заштитна опрема: очила, маска и ракавици.

Пожар:

Фасил-К е незапалива течност.

Чистење и депонирање:

Чистењето на остатоци од Фасил-К е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280