

ОПЛАТИН-К

Површински забавувач на врзување кај бейтонски и малтирски површини

Област на примена:

За добивање “кулие” површини кај бетонска галантерија, тротоари, фасадни платна класично изведени или префабрикувани.
Орапаување како подготовка при прекини на работа.

Својства:

- едноставен за изведба;
- врши хемиско забавување на врзувањето на цементните смеси на површината;
- не остава дамки на бетонската површина;
- подобар квалитет на бетонската површина;
- не содржи хлориди и киселини;

Технички карактеристики:

Тип:	На база на лигносулфонати
Изглед:	Кафена вискозна маса
Содржина на сува материја:	58 ± 2%
Волуменска маса:	1,20-1,40 гр/см ³
Температура на нанесување:	T=5°C-45°C
pH вредност:	6-8

Вградување:

Се нанесува на површината од свежиот бетон, веднаш по неговото вградување. Нанесувањето е со четка или распрскување со рамномерно движење за да се обезбеди целосно уедначено покривање. Плакнењето на површинскиот неврзан слој во длабочина до 3 мм се врши со вода под притисок од 4-8 Бари, најмногу 24 часа по нанесувањето.

Потрошувачка:

150-250 гр/м²

Чистење:

Алатот се чисти со вода веднаш по употребата.

Пакување:

Во пластични канти од 20 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа. Во суви простории, на температура од минимум 5°C до 35°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба: 6 месеци.

Опасност по здравјето:

Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар:

Материјалот е незапалив.

Чистење и депонирање:

Неврзани остатоци се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280