

ТЕРМАЛ-ИН

Продолжен варов-цементен малтер за машинско малтерисување на фасадни површини.

Област на примена:

За машинско и рачно малтерисување на фасадни ѕидови од тула, бетон, камен и сл. Кај станбени и индивидуални објекти, индустриски хали, резервоари, базени и сл. При зголемена динамика на малтерисување.

Својства:

- еднокомпонентен сив прашкаст материјал;
- лесно вградлив, со мешање на вода;
- за машинско малтерисување врз вертикални и коси површини;
- добра адхезија за подлогата;
- трајност;
- не содржи хлориди;

Технички карактеристики:

Волуменска маса на стврднат малтер:	1,5-1,7 гр/см ³
Отпорност на притисок -на 28 дена	2-3 МПа
Запреminsка маса:	1,3-1,6 кг/см ³
(W/C) - фактор:	0,26 гр/см ³
Порозност:	>15 %
Работна температура:	5°C до 30°C

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде здрава, обеспрашена, да не е замастена, здрава без оштетувања или пред малтерисувањето потребно е да се испрска со вода.

Вградување:

Смесата се приготвува со мешање на Термал-ИН со вода до потребната конзистенција за вградување во специјални машини за машинско малтерисување. На самите машини вградена е пумпа, со кои се регулира притисокот со кои се вградува материјалот и дозер за вода со кои се регулира потребната количина на вода. Дебелината на нанесениот слој изнесува 1,5см. Обработката на свежо нанесената малтерска смеса е со мастер и дообработена со пердашка. Пожелно е по вградување на малтерот истиот да се негува со прскање на вода со што би се избегнало појавата на пукнатини.

Потрошувачка:

Волуменска маса 1,3 кг/дм³

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

Пакување:

Во натрон вреќи од 25 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа. Во суви простории. Рок на употреба 12 месеци.

При работа со производот да се користат заштитни ракавици. Ако материјалот прсне во очи, потребно е да веднаш се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Препорачуваме да начинот на нанесување и потребните количини се прилагодат према условите на објектот.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија
АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија
АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина
Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија
АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција
АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ
ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија
Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска
АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора
Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан
ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија
КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280