

ЗАШТИТА-Б

Средство за нега на свежо вграден бетон изработен на основа на расиворувачи

Област на примена:

Се применува за заштита од брзо испарување на водата од свежите бетонски површини. Најчесто се применува при изведба на бетонски работи при високи температури, како и при изведба на бетонски конструкции со големи површини како аеродромски писти, патишта, фундаменти и плочи, брани и сл.

Својства:

- обезбедува контролирана цементна хидратација;
- контролирано испарување на водата на свежо вградениот бетон;
- подобар квалитет на бетонската површина;
- смалување на опасноста од појава на површински пукнатини;
- брза апликација со распрскување;
- отпорен на атмосферски влијанија;
- целосно се апсорбира во подлогата;

Технички карактеристики:

Изглед:	Жолтеникава течност
Волуменска маса:	0,8 - 0,9 гр/см ³
Температурна стабилност:	5°C-30°C

Подготовка на подлога:

На површината на бетонот да нема испливана вода. Подлогата не смее да биде целосно сува.

Вградување:

Заштита Б се нанесува непосредно по врзувањето на бетонот со распрскување на свежиот бетон. Распрскувачот треба да биде до 45см од површината на бетонот и да се движи рамномерно за да обезбеди целосно воедначено покривање. Притисокот од пумпата треба да биде константен за да се обезбеди фин и рамномерен спреј.

По нанесувањето нема потреба од дополнително прскање со вода или друг материјал за заштита. Бетонската површина не треба да се оптеретува се до моментот додека не ја постигне потребната јачина да ги носи површинските товари. Преку нанесениот филм несмее да има никаков сообраќај до неговото целосно оцврстување.

Ако се нанесува на површини на тукушто оцврснат бетон веднаш по демонтажа на оплатата, бетонските површини претходно да се испрскат со вода до заситување, а потоа да се нанесе материјалот. Сувите површини може да предизвикаат абсорпција на материјалот во бетонот и што подоцна ќе предизвика тешкотии при одстранувањето.

При продолжување на бетонирањето, како и нанесување на други слоеви (корозивна заштита, хидроизолација), потребно е да се одстрани слојот на Заштита Б со воден млаз под притисок.

Потрошувачка:

Во зависност од подлогата	250-300 гр/м ²
---------------------------	---------------------------

Чистење:

Пумпата, алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Пластични буриња од	10, 20 и 50 кг.
Метални буриња од	170 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, на температура од минимум 5°C до 30°C, заштитен од директно изложување на сонце. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасноста по здравјето:

Заштита-Б не содржи токсични материји, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на прскање на кожата или во очите, потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. При работа потребно е да се користи заштитна опрема: очила и ракавици.

Пожар:

Заштита-Б е запалива течност.

Чистење и депонирање:

Чистењето на остатоци од Заштита-Б е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

ADING

Новоселски пат бб,
1000 Скопје, Р.Македонија,
Тел: ++ 389 / 02 2034 840,
2034 822, Факс: 2034 821



ading@mt.net.mk,
www.ading.com.mk

Србија

АДИНГ
Белград
Тел: 381 11 2279 338

Унгарија

АДИНГ Х Кфт.
Будимпешта
Тел: 36 29 367 457

Украина

Солис Компани
Киев
Тел: 380 44 4070963

Бугарија

АДИНГ-Бугарија
Софија
Тел: 359 2 9555388

Грција

АДИНГ-Хелас
Солун
Тел: 30 23 10569130

БиХ

ПРОХЕМА
Брчко
Тел: 387 49 240400

Русија

Вегамаркет плус
Москва
Тел: 7 495 3716436

Хрватска

АДИНГ-ХР
Сплит
Тел: 385 98 9833 020

Црна Гора

Ѓуришиќ и Кум
Бар
Тел: 382 85 341699

Казахстан

ТОО Алфар
Алма Ата
Тел: 732 72 40 1688

Романија

КРАЛЕКС
Букурешт
Тел: 40 21 3509018

Изолими
Приштина
Тел: 381 38 563280