

РЕПАРАТУР ГЛЕТ

Смеса за израмнување на репарирани бетионски површини произведени на цементно полимерна основа. Одговара: EN 1504-3

Област на примена:

За фино израмнување (глетување) на репарирани бетонски површини обработени со РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф или РЕПАРАТУР МАЛТЕР.

Својства:

- сива прашкаста смеса;
- добра адхезија и цврстина;
- отпорна на мраз и други атмосферски влијанија;
- еластичен;
- едноставен за приготвување и изведба;
- економичен;
- еколошки;

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да биде здрава, обезмастена, обезпрашена, чиста и претходно испрана со вода.

Вградување:

На 1 кг Репаратур глет со постојано мешање се додава 350 - 400 милилитри вода. Се меша до потполна хомогенизација. Потоа мешавината се

остава да мирува до 20 мин. Повторно се замешува и се вградува со глетарка или шпактла во повеќе слоеви, во зависност од видот на завршната обработка.

Оптималната температура при вградување е 10°C до 35°C. Нанесената смеса треба да се штити од дожд, силен провев и мраз во период од 24 часа од нанесувањето.

Потрошувачка:

За слој од 1,0 мм. 1,5 кг/м²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

Пакување:

Во натрон вреќи од 5 и 30 кг.

Складирање:

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории на температура од +5°C до +35°C. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар: Репаратур глет е незапалив.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Репаратур глет се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.