

АНТИКОРОЗИН-БР

*Антикорозивен премаз во боја, за заштита на бетонски површини
произведен врз база на синтетички смоли и растворувачи
Одговара на: EN 1504-2*

Област на примена:

За завршна антикорозивна и декоративна обработка на стари, нови и репарирани бетонски површини. Се препорачува кај конструкции изложени на атмосферски влијанија, мраз, соли, како и блага хемиска агресија: АБ мостови, потпорни ѕидови, фасади, индустриски објекти, фабрики, пристанишни објекти и сл.

Својства:

- Еднокомпонентна хомогена вискозна смеса;
- Поседува одлична адхезија за подлогата;
- Го спречува процесот на карбонизација;
- Постојан е на мраз, сол, солена вода и други атмосферски влијанија;
- Отпорен на нафта и нафтени деривати;
- Водонепропустлив;
- Нетоксичен (во врзана состојба);
- Достапен во повеќе бои;
- УВ-стабилен;
- Бактериолошки отпорен;
- Едноставна изведба;
- Лесен за одржување;

Технички карактеристики:

Содржина на суви материји:	68±2%
Волуменска маса:	1,2-1,3 г/см ³
Време на сушење:	70-80 мин
Адхезија за бетонска подлога:	1,2-1,4 МПа

Подготовка на подлога:

АНТИКОРОЗИН-БР се нанесува на подлога од бетон или цементен малтер. Подлогата треба да е здрава, сува и чиста, обезпрашена и обезмастена. Доколку има остатоци од боја, малтер, уље, растенија и слично истите треба да бидат одстранети.

Вградување:

Вградувањето се врши со четка, јарец или машински со распрскување. АНТИКОРОЗИН-БР се нанесува во 2-3 слоја. Временското растојание помеѓу нанесувањето на слоевите изнесува 24 часа.

Материјалот за првиот слој се разредува со додавање на 5 до 10% Растворувач-П и мешање со бавен мешач до потполна хомогенизација. За нанесување на вториот и третиот слој готовата смеса се нанесува без дополнително разредување.

По нанесувањето на АНТИКОРОЗИН-БР, обработените површини треба да се заштитат од силен провев и дожд во период од 6 до 12 часа.

Потрошувачка:

за два слоја	0,5-0,6 кг/м ²
за три слоја	0,65-0,8 кг/м ²

Чистење:

Алатот и опремата, веднаш по употребата се чистат со РАСТВОРУВАЧ-П

Пакување:

лимени канти: 4 и 20 кг.

Складирање:

Во оригинална затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 5°C до 35°C, заштитен од директна изложеност на сонце. Рок на употреба 12 месеци.

Стандардни бои:

Се произведува во бои кои се приложени во тон карта.

Забелешка:

Можни се мали отстапувања од приложените бои поради технолошки причини, а кои не влијаат на квалитетот на материјалот. Можна е изработка и во други бои, на посебно барање на купувачот.

Опасност по здравјето: Производот содржи реактивни состојки кои во неврзана состојба штетно влијаат на здравјето. При ракувањето задолжително е користење на заштитна опрема: ракавици, маски за очи. Да се избегнува контакт на производот со кожата. При инцидентен контакт, производот веднаш да се измие со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Доколку се проголта, потребно е веднаш да се побара медицинска помош.

Пожар: Антикорозин-БР И Растворувач - П содржат запаливи состојки. Не треба да се во близина на отворен оган или да се пуши за време на апликацијата.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Антикорозин-БР се чистат со Растворувач - П. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.