

АДИНГФЛЕКС

Готова смес за изготвяне на еластична хидроизолация на акрилатна основа

Област на приложение:

За хидроизолация на басейни, сутеренни стени и подови настилки, балкони, плоски покриви, санитарни възли, кухни, перални, вкопани бетонни елементи и др.

Свойства:

- Еднокомпонентна пастообразна смес;
- Отлична еластичност;
- UV-стабилен;
- Нетоксичен;
- Бактериологично устойчив;
- Лесен за употреба;
- Отлична адхезия с основата;
- Икономичен;
- Произвежда се в бял, сив, теракота и син цвят;

Технически характеристики:

Обемна маса:	1,25 - 1,38 гр/см ³
Содържание на сухо вещество материја:	68 ±2%
Адхезионна якост:	> 1,5 МПа
Време на съхнене при 20°C:	4 часа
Температура при експлоатация:	- 20°C до +80°C
Удължение при късане при 20°:	180%
РН-фактор:	8-9

Подготовка на основата:

Адингфлекс се нанася върху бетон, циментов разтвор или гипскартонени плочи. Основата трябва да е здрава, чиста, обезмаслена и обезпрашена без увредени места и пукнатини. При наличие на такива места или пукнатини, те трябва да се санират с Репаратур Малтер или епоксиден кит Адингпокс-К. Влажността на основата трябва да е 7% max., а температурата и 5°C до 35°C.

Полагане:

Полагането става с четка или валик в три слоя. За получаване на качествен защитен пласт, сместа трябва да се нанесе на равномерна дебелина в сухо състояние.

Материалът за първия слой се разрежда с добавяне на 20% вода и се бърка с бавни обороти до пълна хомогенизация. Първият пласт, който служи и за грунд, се оставя да изсъхне за да се нанесе следващият. При нанасяне на следващите слоеве, материалът се бърка преди употребата. При нанасяне с четка, третият пласт се нанася вертикално (90°) спрямо вторият за получаване на еднородна защитна система. Цялата дебелина в сухо състояние трябва да бъде 0,6 до 0,8 мм. Обработените повърхности трябва да се защитят от валежи, силен вятър и замръзване за период от минимум 48 часа.

Когато се очакват големи деформации на основата и поява на пукнатини, заради по голяма сигурност, препоръчва се Адингфлекс да се положи със стаклена мрежичка Адингтерм М/Х като армировка на хидроизолационния слой. Мрежичката се притиска с маламашка в първия пласт веднага след нанасянето. С втория и третия слой се подравнява и покрива дебелината на мрежичката, с което се получава монолитна повърхнина на хидроизолацията.

Разходна норма:

За три слоя 1,2 до 1,5 кг/м²
Когато изолацията се армира с мрежичка
За три слоя 1,8 до 2 кг/м²

Почистване:

Инструментите и инвентарът се почистват с вода веднага след употребата.

Опаковка:

В пластмасови кутии от 4 и 20 кг.

Складиране:

В оригиналната, затворена опаковка. В сухи пространства, на температура минимум 5°C, защитен от директно излагане на слънце. Срок на годност 12 месеца.

Опасност за здравето: Трябва да се избягва контакт на продукта с кожата (да се ползват защитни ръкавици). Материалът не е токсичен, но при инцидентен контакт с кожата веднага да се отстрани чрез измиване а с вода и сапун. Ако материалът попадне в очите, трябва веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

Пожар: Адингфлекс е незапалим.

Почистване и депониране: Несвързаните Остатъци се почистват с вода. Старата използвана опаковка да се депонира съгласно местните предписания и регламенти за този тип отпадъци. Препоръчваме начинът на нанасяне и нуждите количества да се пригледат към условията на обекта, както и задължително ползване на подходящо оборудване и инвентар.

ADING

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06;
e-mail: factory_ernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие;
Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk