

ХИДРОГЛЕТ П1

Саморазлезна смеса за порамнување на подни површини (за дебелина до 20mm), изработена на цементна основа.

Одговара на EN 13813, СТ-С30-Ф7-А9

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За нивелирање (израмнување) на нерамнини до 20 mm кај подни бетонски површини или подни цементни кошурки, пред изведба на завршна подна обработка од паркет, ламинат, PVC подови и гума. Наменет за рачно и машинско вградување.

СВОЈСТВА

- одлична атхезија;
- едноставна подготовка;
- едноставна изведба;
- самонивелирачка.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	сив прашок
Водоматеријален фактор W/M	-	0,24-0,27
Волуменска маса во свежа состојба	-	1,95- 2,10g/cm ³
Јакост на притисок	EN 13892-2	> 30MPa
Јакост на свиткување	EN 13892-2	>7MPa
Атхезија за подлогата	EN 13892-8	>1,5MPa
Дебелина на еден слој	-	до 20mm
Отворено време за работа на температура од 10-30°C	-	до 30min
Механичка употреба за лесен промет на температура од 20°C	-	по 6h
Механичка употреба за тежок промет на температура од 20°C	-	по 7 дена
Температура на подлогата и воздухот при вградување	-	10-30°C

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Хидроглет П1 се нанесува врз здрава, цврста, чиста подлога без прашина, пукнатини, масни флеку и битуменски/катрански остатоци, изработена од бетон или цементен малтер, со минимална јакост на притисок од 30MPa,. Пред нанесување на смесата за израмнување, задолжително е нанесување на претпремаз од Врска У.

ВГРАДУВАЊЕ

Хидроглет П1 се подготвува со вода (за 20kg се додава 4.8-5,4l) и се меша до потполно воедначување. Вградувањето се изведува рачно со назабена челична глетарка или машински, во слој со дебелина до 20 mm. По нанесување на материјалот потребно е да се истисне заробениот воздух со помош на бодликов ваљак. Температурата при нанесување треба да биде во граници од 10°C до 30°C. Отворено време за работа на оваа температура е 30 минути.

ПОТРОШУВАЧКА

За слој од 1mm (подготвен материјал): ~2,0kg/m²
За слој од 1mm (сув материјал): ~1.4 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода.

ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќа од 20kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории. Рок на употреба: 12 месеци.

ОЗНАКА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОД

CE	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 19 GJCB001/5 EN 13813 CT C30 F7 A9 ХИДРОГЛЕТ П1 Саморазливна смеса за порамнување на подни површини (за дебелина до 20mm)	
Реакција на пожар	Класа А1
Ослободување на корозивни супстанции	СТ
Пропустливост на вода	Својството не е определено
Пропустливост на водена пареа	Својството не е определено
Јакост на притисок	С30
Јакост на свиткување	F7
Отпорност на абење според ВÖНМЕ	A9
Звучна изолација	Својството не е определено
Звучна апсорпција	Својството не е определено
Термичка отпорност	Својството не е определено
Хемиска отпорност	Својството не е определено

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Хидроглет П1 е незапалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Хидроглет П1 се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.