

ХИДРОГЛЕТ П

Саморазливна смеса за порамнување на подни површини (за дебелина до 5mm), изработена на цементна основа.

Одговара на EN 13813, СТ-С30-F7-A9

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За нивелирање (израмнување) на нерамнини до 5mm кај подни бетонски површини или цементни кошулки, пред изведба на завршна подна обработка од паркет, ламинат, PVC подови и гума. Наменет за рачно и машинско вградување.

СВОЈСТВА

- одлична атхезија;
- едноставна подготовка;
- едноставна изведба;
- самонивелирачка.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	сив прашок
Водоматеријален фактор W/M	-	0,25-0,27
Волуменска маса во свежа состојба	-	1,98- 2,10g/cm³
Јакост на притисок	EN 13892-2	> 30MPa
Јакост на свиткување	EN 13892-2	>7MPa
Атхезија за подлогата	EN 13892-8	>1,5MPa
Дебелина на еден слој	-	до 5mm
Отворено време за работа на температура од 10-30°C	-	до 30min
Механичка употреба за лесен промет на температура од 20°C	-	по 6h
Механичка употреба за тежок промет на температура од 20°C	-	по 7 дена
Температура на подлогата и воздухот при вградување	-	10-30°C

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Хидроглет П се нанесува врз здрава, цврста, чиста подлога без прашина, пукнатини, масни флеку и битуменски/катрански остатоци, изработена од бетон или цементен малтер, со минимална јакост на притисок од 30MPa. Пред нанесување на смесата за израмнување, задолжително е нанесување на претпремаз од Врска У.

ВГРАДУВАЊЕ

Хидроглет П се подготвува со вода (за 20kg се додава 5.0-5.4l) и се меша до потполно воедначување. Вградувањето се изведува рачно со назабена челична глетарка или машински, во слој со дебелина до 5 mm. По нанесување на материјалот потребно е да се истисне заробениот воздух со помош на бодликов ваљак. Температурата при нанесување треба да биде од 10°C до 30°C. Отворено време за работа на оваа температура е 30 минути.

ПОТРОШУВАЧКА

За слој од 1mm (подготвен материјал): ~2,0kg/m²

За слој од 1mm (сув материјал): ~1.4 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода.

ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќа од 20kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории. Рок на употреба: 12 месеци.

ОЗНАКА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОД

CE	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 19 GJCA001/5 EN 13813 CT C30 F7 A9 ХИДРОГЛЕТ П Саморазливна смеса за порамнување на подни површини (за дебелина до 5mm)	
Реакција на пожар	Класа A1
Ослободување на корозивни супстанции	СТ
Пропустливост на вода	Својството не е определено
Пропустливост на водена пареа	Својството не е определено
Јакост на притисок	C30
Јакост на свиткување	F7
Отпорност на абеење според ВОНМЕ	A9
Звучна изолација	Својството не е определено
Звучна апсорпција	Својството не е определено
Термичка отпорност	Својството не е определено
Хемиска отпорност	Својството не е определено

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Хидроглет-П е незапалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Хидроглет-П се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.