ADING
состојка на секоја градба

ХИДРОГЛЕТ П1

Саморазлевна смеса за порамнување на подни површини (за дебелина до 20mm), изработена на цементна основа.
Одговара на EN 13813, CT-C30-F7

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За нивелирање (израмнување) на нерамнини до 20 mm кај подни бетонски површини или подни цементни кошулки, пред изведба на завршна подна обработка од паркет, ламинат, PVC подови и гума. Наменет за рачно и машинско вградување.

СВОЈСТВА

- одлична атхезија;
- едноставна подготовка;
- едноставна изведба;
- самонивелирачка;
- економичен

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	сива прашок
Јакост на притисок	EN 13892-2	> 30MPa
Јакост на свиткување	EN 13892-2	>7MPa
Атхезија за подлогата	EN 13892-8	>1,5MPa
Дебелина на еден слој	-	до 20mm
Отворено време за работа на температура од 10-30°C	-	до 30min
Механичка употреба за лесен промет на температура од 20˚C	-	по 6h
Механичка употреба за тежок промет на температура од 20˚C	-	по 7 дена

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Хидроглет П1 се нанесува врз здрава, цврста, чиста, обезпрашена подлога од бетон или цементен малтер, со минимална јакост на притисок од 30MPa, без пукнатини, масни флеки и битуменски/катрански остатоци. Пред нанесување на смесата за израмнување, задолжително е нанесување на претпремаз од Врска-У или АДИНГ Бетоконтакт.

ВГРАДУВАЊЕ

Хидроглет П1 се подготвува со вода (за 20kg се додава 4.0-4.8l) и се меша до потполно воедначување. Вградувањето се изведува рачно, со назабена челична глетарка или машински. Максимална дебелина на слојот изнесува 20 mm. По нанесување на материјалот потребно е да се истисне заробениот воздух со помош на бодликав ваљак. Доколку е потребно да се постигне поголема дебелина на слојот за израмнување, може да се нанесат повеќе слоеви од Хидроглет П1. Нанесувањето е по 48h од вградувањето на претходниот слој. Пред нанесување на секој од слоевите, задолжително треба претходно да се нанесе претпремаз (прајмер) од Врска У или АДИНГ Бетоконтакт. Температурата при нанесување треба да биде во граници од 10°C до 30°C. Отворено време за работа при оваа температура е 30 минути.

СМЕСИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ

АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр.11,1060 Скопје, Р. Македонија;
Тел.: +389/02 2034 840; Факс + 389/02 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk

ПОТРОШУВАЧКА

За слој од 1mm: ~1.6 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода.

ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќа од 20kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при инцидентен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.
Пожар: Хидроглет-П1 е незапалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.
Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Хидроглет-П1 се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.
Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр.11,1060 Скопје, Р. Македонија;
Тел.: +389/02 2034 840; Факс + 389/02 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk
www.ading.com.mk