

SUPERFLUID T

Superplastifikator za betone, namenjen postizanju visokih ranih čvrstoća kod betona

Odgovara: EN 934-2 T7

OBLAST PRIMENE

Superlastifikator namenjen prizvodnji betona visokih početnih i krajnjih čvrstoća;
Prizvodnja betona koji se termički tretiraju – zaporavaju, sa ciljem da se postigne brz razvoj čvrstoća;
Proizvodnja prednapregnutih nosača;
Proizvodnja prefabrikovanih nosača gde se omogućuje brzo oslobođanje oplate
Proizvodnja razlivnih betona, visoke klase konzistencije;
Proizvodnja betona niskog W/C faktora;
Betoniranje gusto armiranih preseka;

OSOBINE

- Omogućuje redukciju vode nad 20%;
- Povećava rane i krajnje čvrstoće betona;
- Omogućuje skraćivanje vremena zaporavanja ili grejanja betona (do 50%), čime se adekvatno štedi energija;
- Olakšava ugradnju betona;
- Povećava kompaktnost i vodonepropustljivost betona;
- Poboljsava fizička i mehanička svojstva betona;

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OSOBINA	METOD	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	Vizuelan	Braon tečnost
Zapreminska masa (na 20°C)	ISO 758	(1.18±0.03) g/cm3
Sadržaj hlorida	EN 480-10	≤0,1%
Sadržaj alkalije	EN 480-12	≤5.5%

DOZIRANJE I PERFORMANSI

Optimalna doza Superfluida T iznosi od 0,8% do 2,0% od mase cementa u betonu. Za datu dozažu postiže se redukcija vode do 20%. Pri tome, adekvatno se povećavaju inicijalne i finalne čvrstoće betona. Optimalno doziranje Superfluida T najbolje se određuje uz pomoć predhodnih laboratorijskih ili industrijskih ispitivanja.

Doziranje aditiva vrši se ručno ili automatski, u toku proizvodnje betona. Za najbolje rezultate, plastifikator Superfluid T dodaje se zajedno sa zadnjom količinom potrebne vode u betonu (20-30%), nakon mešanja agregata, cementa i 80% od potrebne količine vode u betonu. Vreme mešanja sveže betonske smeše koja sadrži Superfluid T ne treba da bude kraće 90 sekundi.

Superfluid T ne omogućuje održavanje obradljivosti betona, zbog čega u slučaju kada proizvodstvo, transport i ugradnja traju duže od 30 min, deo ukupne količine aditiva (20-30%), treba da se dozira u betonu neposredno pre ugrađivanja.

Efekti predoziranja: Predoziranje superplastifikatora Superfluid T može izazvati segregaciju betona, a nakon toga i naglo gubjenje obradljivosti i početak vezivanja betona.

KOMPATIBILNOST

Superfluid T je kompatibilan sa svim aditivima iz proizvodnog programa ADING-a osim sa superplastifikatorima na bazi polikarboksilata.

Ukoliko se u betonskoj smeši koriste dva ili više aditiva, potrebno je da se prije toga urade probna ispitivanja. Doziranje različitih aditiva u betonu vrši se odvojeno, odnosno aditivi se ne smeju mešati međusobno pre nego što se ubace u betonsku smešu. Superfluid T je kompatibilan sa svim tipovima cementa uključujući i sulfatno-otporne cemente.

PAKOVANJE

Plastične kante: 5 i 25 kg


Burad: 240 kg

Kontejneri: 1200 kg

SKLADIŠENJE

U originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 35°C. Rok upotrebe 12 meseci

OZNAKA ZA SERTIFIKOVANI PROIZVOD



Opasnost po zdravље: Superfluid T ne sadrži toksične materije. I pored toga, treba izbegavati kontakt sa kožom, očima i paziti da se ne proguta. U slučaju kontakta sa kožom ili ako dospe u oči potrebno je ispirati čistom tekućom vodom. Ukoliko se proguta, potražiti medicinsku pomoć. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Zapaljivost: Superfluid T nije zapaljiva tečnost. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Čišćenje i deponovanje: Otpad proizvoda Superfluid T čisti se vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.