

HIDROFOB-T

Shtesë për betone për mos lëshim ujë. Përgjigjet: EN 934-2 (Tabela 9)

Sferë e përdorimit:

Përdoret për punimin e betone për mos lëshim të të gjithë llojeve të ndërtimit: themele, konstruksione dysHEMEJE, konstruksione nëntokësore, basene, rezervuare për ujë: kanale për sisteme irigacione, kaptime, stacioneve pastruese etj.
Rekomandohet për punimin e betoneve të ekspozuara në agregimet e ujit të detit, akull dhe agregime kimike. Pengon ngritje kapilare të ujit nëpërmjet prerjeve prej betoni.

Cilësi:

- Rrit mos lëshimin e ujit në beton;
- Pengon absorbimin kapilar të ujit nëpërmjet prerjeve prej betoni për më shumë se 50% në raport se përzierjeve prej betoni;
- Rritë kompatibilitetin e betonit;

Karakteristika teknike:

Tip:	Tretje në bazë sulfati
Pamje:	Lëng me ngjyrë kafe të çelur
Materia e thatë:	25,0± 2,0%
Masa voluminoze:	1,15±0,03 gr/cm ³
Përmbajtja e klorikeve	Nuk ka
Përmbajtje e alkaleve	Nuk ka
Ph-faktori	3,0 ± 1,0

Dozimi:

Betoni në të cilin shtohet HIDROFOB-T duhet të përgatitet me makineri. Dozohet automatikisht ose me dorë në ujin për përgatitjen e betonit 0,7-2 % në masë në krahasim çimentos. Koha e përzierjes së betonit me shtimin e HIDROFOB-T duhet të zgjatet për 50-100 % në krahasim me përzierje e betonit pa shtesë. Gjatë punimit të betonit për ujë mos lëshues duhet të përmbushen kushtet e mëposhtme:

- agregati fizikisht dhe kimikisht komplet ti përmbush kërkesat për kualitet të shënuara në standardet për beton;
 - pjesëmarrje minimale të thërmijave prej 0,2 mm bashkë me çimenton duhet të jenë 420 kg m³ masë betoni;
 - gjatë vendosjes së përzierjes së betonit duhet të bëhet vibrimi;
- Rekomandohet përdorim të kombinuat të HIDROFOB-T me prodhimet nga grupet Plastifikues dhe Superplastifikator;

Efekt nga mbidozimi:

Në qoftë se mbi dozohet mund të vi në përshpejtim të procesit të lidhjes së betonit.

Kompatibiliteti:

HIDROFOB-T është kompatibel me të gjithë aditivët nga programi i ADING, përveç aditivëve me bazë polikarbonate. Në qoftë se në përzierjen prej betoni përdoret dy ose më shumë aditivë është e nevojshme të bëhen prova të mëparshme. Aditivët e ndryshme dozohen veçmas përkatësisht nuk përzihen ndërmjet tyre përpara në përzierjen prej betoni.
HIDROFOB-T është i përdorshëm me të gjithë llojeve e çimentove portland duke i përfshirë dhe çimentove që rezistojnë sulfate.

Paketim:

Kova plastike: 5, 12 dhe 25 kg.
Kontejnerë: 1200 kg.

Magazinimi:

Në temperaturë prej 5°C deri 35°C dhe mbrojtur nga ndikimi direkt të rezeve të diellit.
Afati i përdorimit: 12 muaj

Rezëk për shëndetin: HIDROFOB-T nuk përmban materia toksike, përveç kësaj duhet të kuni kujdes të mos vijë në kontakt me lëkurën, sytë ose të gëlltitet. Në raste në takim me lëkurën ose sytë është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër të rrjedhshëm.

Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të merret ndihmë mjekësore.

Zjarr: HIDROFOB-T është lëng që nuk digjet.

Pastrim dhe deponim: Pastrimi i mbeturinave të HIDROFOB-T bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullative për atë lloj mbeturine.