

# ADINGAKRIL

## *One-component acrylate-based elastic joint sealant*

### Sfera e përdorimit:

Mbushje të fugave punuese tek dyshemetë industriale PODING-K, fuga te ndërtime montuese, fuga ndërmjet betoni- beton, beton-dru, beton-metal, mur-dritare, qeramikë-xham etj.

### Cilës:

- Pastë e dendur akrile;
- Ujë mos lëshues;
- Nuk përmban tretës;
- Lehtë vendoset, me revolet me procedurë të ftohtë.
- Për gjerësi të fugës deri 1,0 cm.;
- Ahezion të shkëlqyhet në bazë betoni, dru, tjegull, gips, pllakë qeramike;
- Rrezistent në tretësira të holla, në baza dhe acide;
- Rrezistent ndaj ndikimet atmosferike;

### Karakteristika teknike :

Pamjes:	pastë e ngjyrosur
Masa vëllimore :	1,7-1,8 gr/cm <sup>3</sup>
Përmbajtja e materies së thatë:	75±2%
Temperatura gjatë vendosjes:	5°C - 40°C
Koha e lidhjes:	
- fillim:	15-30 min.
- mbarim:	24 orë
Zgjatje:	në T=70°C...48%
Deri në këputje:	në T=-10°C...41%
Zbatim:	
Mbi beton:	$\sigma_s=0,4$ MPa
Mbi drurë dhe metal:	$\sigma_s=0,2$ MPa

### Përgatitje e bazës:

Baza duhet të jetë e pastër e thatë dhe pa yndyra. Gjatë punimit të çarjeve është e nevojshme rregullim që të fitohet dimension minimal e çarjes prej 0.5 cm. Tek baza poroze është e nevojshme vendosje e bazës e cila përgatitet me përzierjen e ADINGAKRIL me ujë (deri 60 %).

### Inkorporim:

Kartusha mbahet në faqen e sipërme ku rrotullohet maja konike plastike. Vendosa është me pistoletë dore me procedurë të ftohtë, me lëvizje konstante në gjatësinë e bashkimit. Për vendosjen e kitit mund të përdoret dhe me shputë. Në varësi nga thellësia e bashkimit vendosja bëhet në një ose dy procedura pune. Në qoftë se vendoset në shtresë më të madhe vështirësohet tharja e kitit.

### Harxhimi:

Masë vëllimore është 1.5g./cm<sup>3</sup>

### Ngjyra standarde:

Prodohet në ngjyrë të bardhë, gri, e kuqe dhe jeshile.

## Shënim:

Mundet dhe punim në ngjyra të tjera jashtë nga standardet tek kartë me kërkesë të veçantë të blerësit .

## Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit

## Paketim:

Në kartusha 0,4 kg.

## Magazininim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata në temperaturë minimale 5°C i mbrojtur nga ndikimi direkt i diellit . Afati i përdorimit: 12 muaj.

### Rezik për shëndetin:

Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit incident në rast të kontaminohet sipërfaqe të lëkurës të njëjtat vende duhet menjëherë t pastrohen me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me ujët të pastë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.

### Zjarr:

ADINGAKRIL është nuk digjet.

### Pastrim dhe deponim:

Mbeturina të palidhura nga ADINGAKRIL pastrimi me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.

Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.