

HIDROMAL

Përzierje e gatshme për realizim të hidro izolimit të ashpër në bazë çimento, është përgatitur prej çimentoje speciale të selektuar, mbushës të kualitet të lartë, aditivë pluhur.

Sfera e përdorimit:

Për hidro izolim të objekteve të ekspozuar në presion hidrostativ pozitiv dhe negativ, si pishina, stacioneve pastruese, mureve në bodrume dhe sipërfaqeve të dyshemeve, rezervuarëve për ujë të pijshëm, gypave prej betoni, pusetave, nyje sanitare dhe etj.

Cilës:

- Përzierje një komponent ne ngjyrë gri;
- Rezistent në presion hidrostativ pozitiv dhe negativ
- Ekonomik;
- Jo toksik;
- Mundëson punim përfundimtar direkt në sipërfaqet e mureve;
- Mundëson ngjitje direkte të pllakave qeramike me ngjitës ndërtimor;
- Rezistencë bakteriologjike;
- I thjeshtë për realizim;
- Athezion të shkëlqyer për bazë;
- Mundësi për vendosjen mbi bazë të lagësht;
- Nuk përmban kloride;

Karakteristikat teknike:

Rezistencë ndaj presionit ujqor pozitiv: (DIN 1048)	8 atm.
Rezistencë ndaj presionit ujqor negativ: (DIN 1048)	2 atm.
Koha e hapur për punë në 20°C:	1 orë
Vendosje e lymit tjetër në tem. prej 20 °C:	6-24 orë
Fortësi e presionit :	3 ditë >15 MPa 28 ditë > 35 MPa

Përgatitja e bazës :

HIDROMAL vendoset mbi bazë beton dhe çimento (lyerje përfundimtare të mirë) e cila duhet të ketë fortësi prej MB 30 dhe të qëndroj minimum 28 ditë nga dita e betonimit. Baza duhet të jetë e pastër, pa yndyra dhe pa pluhur, pa vende të segreguara dhe çarje. Nëse baza ka vende të segreguara ose çarje të njëjtat duhet të sanohen me riparues llaç ose kit epoksid Adingpoks-K. Pastrimi i bazës me ujë nën presion është metoda më e përshtatshme. Baza spërkatet me ujë deri në ngopje. Nëse baza që izolohehet ka ujë rrjedhës i njëjti duhet të ndalohet me UBVRZUVAÇ-Ç ose me material tjetër përkatës.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmangët kontakti i prodhimit me lëkurën (të përdoren doreza mbrojtëse). Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit të rastësishëm, në rast të kontaminohet sipërfaqe në lëkurë, vendet e njëjta duhet menjëherë të lahen me ujë dhe sapun. Nëse materiali spërkatet në sy e nevojshme është të lahet me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. **Zjarr:** Hidromal nuk ndizen. **Pastrim dhe deponim:** Mbetjet e palidhura prej HIDROMAL pastrohen me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativës për atë lloj mbeturine. Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit, si edhe detyrimisht të përdoren pajisjet përkatëse.

ADING

Novoselski pat pa numër, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë, ading@ading.com.mk,
Tel: ++ 389 / 02 2034 840, 2034 822, Fax: ++ 389 / 02 2034 821



www.ading.com.mk

Inkorporim:

Materiali përgatitet me shtim të ujit të pastër në raport HIDROMAL:UJË=3,7:1,0 (për vendosje me furçe) ose HIDROMAL:UJË=5,0:1,0 (për vendosje me gletore). Materiali përziehet me përzierës të ngadaltë elektrik (300-500 rrotullime në minutë) deri në homogjenizim të plotë dhe lihet të qëndroj 10-15 minuta dhe më vonë përsëri përziehet. Vendosja e materialit me furçe (120 mm-200 mm e gjerë) për dy shtresat e para, ndërsa shtresa e tret vendoset me gletore prej çeliku. Çdo shtresë e ardhshme vendoset mbi bazë e tharë. Periudha kohore ndërmjet vendosjes së shtresave duhet të jetë 6-24 orë në varësi të temperaturës. Trashësia totale e tre shtresave është përafërsisht 2,5-3,5 mm. Sipërfaqet e trajtuara duhet të kujdesen me spërkatje 3-4 herë në ditë në periudhë prej 48 orë. Në temperatura të larta spërkatja duhet të bëhet me shpesh që sipërfaqet të jenë të lagështa ose në raste kur janë ekspozuar në direkt në diell të mbulohehen me jutë dhe vazhdimisht të spërkatet me ujë. Temperatura në momentin e vendosjes së hidro izolimit duhet të jetë +10°C deri +30°C. Gjatë vendosjes së Hidromal sipërfaqet e trajtuara duhet të jenë të mbrojtura nga reshjet, ajrim të fuqishëm dhe ngrirje në periudhë prej minimum 48 orë. *Kujdes: Në rast kur Hidromali duhet të vendoset në sipërfaqe të rrafshëta shtresa e parë e Hidromal përgatitet me shtim të Vrska-U në raport Ujë:Vrska-U=4:1 që të sigurohet athezion të mirë për hidro izolim të bazës.*

Harxhim:

5-6 kg/m²

Pastrim:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

Paketim:

Në thasë natron prej 5 dhe 25 kg.

Magazinim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata në temperaturë prej minimum 5°C i mbrojtur nga ndikimi direkt i diellit. Afati i përdorimit: 12muaj.