

ANTIKOROZIN-BB

Lyerje antikoroziv me ngjyrë i prodhuar në bazë akrile për mbrojtje të sipërfaqeve prej betoni

Sfera e përdorimit:

Për mbrojtje korrozive të konstruksione prej betoni dhe beton të armuara të reja të vjetra ose të riparuar siç janë: urët, siloset, tunelet, muret mbështetëse, oxhaqet, elemente fasadore.

Cilës:

- Përzierje një komponent me ngjyrë;
- Atezion të shkëlqyer për bazë;
- Pengon procesin e karbonizimit;
- Ujë mos lëshues;
- Avull lëshues;
- Jo toksik;
- I thjeshtë për realizim;
- Ka rezistencë bakteriologjike;
- Dekorativ- mundësi për tu punuar në shumë nuanca;
- I qëndrueshëm në akull, krip, ujë të kripur dhe agresione të tjera atmosferike;
- Lehtë për mirëmbajtje;

Karakteristikat teknike:

Materia e të thata:	67% ±2%
Masa vëllimore:	1,50 g/cm ³
Viskozitet:	140 sekonda
Prionlivit	shkalë -1
Koha e tharjes Në 20°C:	25 min.
Koha e ngurtësimit Në 20°C:	45 min.
Vendosje në lym i ardhshëm. Në 20°C:	

Përgatitja e bazës :

ANTIKOROZIN-BB vendoset në bazë prej betoni ose llaç çimento. Baza duhet të jetë e shëndosh, pa yndyra, pa pluhur dhe e pastër. Lagështia e bazës maksimumi duhet të jetë 7,0 %, ndërsa temperatura e bazës duhet të jetë prej 5°C deri 35°C.

Inkorporim:

Vendosja bëhet me fuqë ose mekanike, me spërkatje në dy shtresa. Për të fituar lym me kualitete ANTIKOROZIN BB duhet të vendoset me trashësi të thatë të drejt.

Materiali për shtresë e parë hollohet me shtimin e 10 % - 15 % ujë dhe përzihet me mikset të ngadaltë deri në homogjenizim të plot.

Me vendosjen e shtresës së parë duhet të fitohet lym të barabartë me trashësi të shtresës së thatë prej 150µ deri 200µ. Lymi i parë lihet të thahet që të vendoset tjetri. Zakonisht ajo kohë është 12 orë në kohë të thatë dhe temperatura deri 30°C. Gjatë vendosjes së shtresës së parë materiali hollohet me 5,0 % ujë. Lymi i dytë vendoset të drejt normal (90°) në krahasim me lymin e parë që të fitohet shtresë të barabartë mbrojtëse. Trashësia e thatë e lymit të dytë duhet të jetë 150 µ deri 200 µ. Gjatë vendosjes së ANTIKOROZIN BB sipërfaqet e trajtuara duhet të jenë të mbrojtura nga shirat dhe ajrim të fuqishëm në periudhë prej 24-48 orë.

Harxhim:

Prej një shtresë 0,35 deri 0,40 kg për metro katrore

Pastrim:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

Paketim:

Kova plastike prej 20 kg.

Magazininim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata në temperaturë prej minimum 5°C i mbrojtur nga ndikimi direkt i diellit. Afati i përdorimit: 12 muaj.

Ngjyra standarde:

Prodhohet në ngjyra të cilat janë paraqitur në tonkartën.

Shënim:

Mund të bëhet largohet nga ngjyrat e shënuara për shkaqe teknologjike të cilat nuk ndikojnë në kualitetin e materialit.

Mund të punohet në ngjyra të tjera, me kërkesë të veçantë të blerësit.

Rrezik për shëndetin:

Prodhimet përmbajnë përbërës reaktiv të cilat në gjendje jo të lidhur pjesërisht dëmshëm ndikojnë në shëndetin. Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën. Gjatë kontaktit incident prodhimi duhet menjëherë të mënjanohet me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr:

ANTIKOROZIN - BB nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Mbetjet e palidhura prej ANTIKOROZIN-BB është me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativës për atë lloj mbeturine. Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasisë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim pajetë të pajisjeve adekuate.