

STIROKOL-P

Ngjitetëse ndërtimore një komponent me kualitet të lart, për ngjitje dhe gletim të pllakave prej stiropor ose polistiren të ekstruduar

Sfera e përdorimit:

Gjatë punimit të fasadave termike me pllaka stiropor dhe si llaç për gletim i të njëjtave. Gjithashtu përdoret për ngjitje të pllakave prej llaç të lehtë.

Cilës:

- Përzierja pluhuri me ngjyrë gri;
- Athezion të shkëlqyer;
- Ujë mos lëshues;
- Fortësi të lartë të presionit;
- Fortësi të lartë të lakimit;
- Elastik;
- Ithjeshtë për përgatitje dhe vendosje;
- Ekonomik;
- Ekologjik;

Karakteristika tekniqe:

| | |
|------------------------|----------|
| Fortësi e lakimit: | 5 MPa |
| Fortësi e presionit: | 12 MPa |
| Athezion për bazë: | >1,0 MPa |
| Koha e hapur për punë: | 3 orë |
| Fillim i lidhjes: | 6 orë |
| Fund i lidhjes: | 24 orë |

Përgatite e bazës:

The substrate should be cleaned of dust and grease, generally clean.

Rrezik për shëndetin:

Eshtë e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën ose sytë si dhe frysëmarrje direkte të komponentë prej pluhuri. Gjatë kontaktit incident të prodhimi me lëkurën duhet menjëherë të mënjanohet ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlare të menjëherëshe me shumë ujetë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Në qoftë se gjilltitët është e nevojshme të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr:

STIROKOL-P është pluhur që nuk digjet.

Pastrimi dhe deponim:

Pastrimi bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.

Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.

Inkorporim:

Në 1 kilogram STIROKOL-P me përzierje konstante shtohet 230 - 260 ml ujë. Përzihet deri në homogjenizim të plotë. Pastaj përzierja qëndron 20 minuta. Përsëri përzihet dhe vendoset me mistri, gletore ose shputë. Gletimi i pllakave termo izoluese të ngjitura realizohet në mënyrën e mëposhtme. Shtresa e parë e STIROKOL-P vendoset me gletore çeliku në trashësi të shtresës prej 1.5 deri 2 mm. Në lumin e freskët me gletore metalike vendoset rrjet qelqi. Pas lidhja së të parit vendoset dhe shtresa e dytë të STIROKOL-P me trashësi të njëjtë të shtresës si të parit.

Në shtresën dytë të plot të thatë të STIROKOL-P realizohet punimi i kërkuar fasador. Shtresa e vendosur e STIROKOL-P duhet të rruhet nga shiu dhe era e fuqishme, në 24 orët e parë të vendosjes. Temperatura optimale gjatë vendosjes është prej 5°C deri 35°C.

Harxhimi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Për ngjitje | 4,0 - 6,0 kg/m ² |
| - Për gletim(për 2 shtresë) | 3,0 - 4,5 kg/m ² |

Pastrimi:

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas përdorimit

Magazinim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata në temperaturë prej +5°C deri +35°C.
Afati i përdorimit: 12 muaj.

Paketim:

Në natron hasë prej 5 dhe 25 kg.

Ngjitetës ndërtimor