

ADINGFAS-Z

Llaç dekorativ me strukturë të punueshme në formë pluhuri

Sfera e përdorimit:

Për punim përfundimtar dekorativ të sipërfaqeve fasadore të mureve të brendshme dhe të jashtme dekorativ.

Cilës:

- Material pluhuri me ngjyrë të bardhë;
- Rezistent ndaj akullit;
- Është ujë mos lëshues, ndërsa avull lëshues;
- I thjeshtë për vendosje;
- Përgatitet me shtim të ujit;
- Vendoset në bazë prej betoni, çimento dhe laç të zgjatur;
- Athezion të shkëlqyer për bazën;
- Prodhim ekologjik;
- Ekonomik;

Karakteristika teknike :

Tip: Masë pluhuri në bazë çimento me polimeri

Koha e tharjes së materialit të aplikuar: 6-8 orë

Koha e ngurtësimit e materialit të aplikuar: 24 orë

Fortësi e presionit (28 ditë): 12,0 MPa

Fortësi e lakimit(28 ditë): 5,0 MPa

Përgatite e bazës:

Sipërfaqja ku vendoset ADINGFAS Z duhet të qëndroj minimum 14-18 ditë, e shëndosh, e pastër, pa yndyra dhe pa pluhur, e rrafshët dhe e thatë.

Inkorporim:

Sipërfaqja përgatitet me ADINGFAS R baza, e cila vendoset me furçe rrotulluese. ADINGFAS Z përgatitet me shtim të ujit 300 ml në 1 kg. Materiali përzihet me mikser elektrik të ngadaltë deri në homogjenizim të plotë dhe pastaj lihet të qëndroj 10-15 minuta. Materiali përsëri përzihet dhe vendoset me gletore të rrafshët në trashësi të shtresës të thërijës më të madhe të mbushjes nga përzierja e gatshme (2 mm). Menjëherë pas kësaj llaçi punohet ,e gletore plastike. Temperatura ku realizohen punimet duhet të jetë në kufi prej + 10°C deri +35°C. Sipërfaqet e punuara duhet të jenë të mbrojtura nga reshjet, era e fuqishme dhe ndikimi direkt i diellit për periudhë prej 8 deri 12 orë pas vendosjes së llaçit dekorativ.

Harxhimi:

ADINGFAS Podloga	0,25-0,30 kg/m ²
ADINGFAS-Z (2mm)	3,50-4,00 kg/m ²

Pastrimi:

Veprat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas përdorimit

Paketim:

ADINGFAS baza	Në sete prej 5 dhe 24 kg.
ADINGFAS-Z (2mm)	Në thasë natron prej 30 kg.

Magazininim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata. Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rrezik për shëndetin:

Është e nevojshme të shmangët kontakti të prodhimit me lëkurën (të përdoren doreza mbrojtëse). Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit incident në rast të kontaminimit të sipërfaqeve të lëkurës vendet duhet menjëherë të lahen me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme të bëhet shpëlarë të menjëhershme me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.

Zjarr:

ADINGFAS Z është pluhur që nuk digjet.

Pastrim dhe deponim:

Mbetjet e palidhura prej ADINGFAS Z bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj mbeturine.

Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasinë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.