

ZASTITA-B3

Mjet për kujdes të betonit të vendosur momentalisht i punuar në bazë akrile

Sfera e përdorimit:

Përdoret për mbrojtje nga avullimi i shpejt i ujit nga sipërfaqet prej betoni të vendosura momentalisht. Shpesh përdoret për realizim të punimeve prej betoni në temperatura të larta si dhe gjatë realizimit të konstruksioneve prej betoni me sipërfaqe të mëdha siç janë pistat e aeroplanëve, rrugët, fundamentet, soletë, diga etj.

Cilës:

- Siguron hidratim të kontrolluar të çimentos;
- Avullim të kontrolluar të ujit të betonit të vendosur momentalisht;
- Kualitet më të mirë të sipërfaqeve prej betoni;
- Eliminim të rizikut nga shfaqja e çarjeve sipërfaqësore;
- Aplikim të shpejtë me spërkatje;
- Rrezistent nga ndikimeve atmosferike;
- Komplet absorbohet në bazën;

Karakteristikat teknike:

| | |
|---|-------------------------|
| Pamje: | Lëng të bardhë |
| Masë vëllimore: | 0,96 - 1,05 |
| Ph-vlera: | 7-9 |
| Stabilizim të temperaturës: | 5°C - 30°C |
| Retension të uji me harxhim Prej 250- 300 g/m ² | < 300 gr/m ² |

Përgatitja e bazës:

Në sipërfaqen prej betoni të mos ketë ujë. Baza nuk duhet të jetë komplet e thatë.

Inkorporim:

Me spërkatje e betonit të freskët. Spërkatësi duhet të jetë deri 45 cm nga sipërfaqen e betonit dhe të lëviz njëtrajtshëm që të siguroj komplet mbulim të barabartë. Presioni i pompës duhet të jetë i njëtrajtshëm që të sigurohet sprej të mirë. Pas vendosjes nuk ka nevojë për spërkatje shtesë me ujë ose material tjetër për mbrojtje. Sipërfaqja prej betoni nuk duhet të ngarkohet deri në momentin sa ta ari fortësinë e nevojshme që ti bartë ngarkesat sipërfaqësore. Në qoftë se vendoset në sipërfaqet në beton të porsa të ngurtësuar menjëherë pas demontimit të mbështjelljes me sipërfaqet prej betoni përpara duhet të spërkatet me ujë deri në ngopje dhe me pas të vendoset materiali. Shtresa prej Zastita -B3 komplet absorbohet në sipërfaqen prej betoni dhe i jep fortësi dhe stabilitet shtesë. Mbi sipërfaqen e mbrojtur mund të vazhdohet me betonim ose të vendoset shtresa të tjera mbrojtëse dekorative ose hidro izolime pa nevojë nga mënjanim të Zastuta-B3

Harxhimi:

Në varësi të bazës 250-300 g/m²

Pastrimi:

Pompa, veglat dha pajisja pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

Paketim:

Fuçi plastike prej 10, 20 dhe 50 kg.

Magazinim:

Në ambalazhe origjinale të mbyllur. Në vende të thata në temperaturë prej minimum 5°C deri 30°C i mbrojtur nga ndikimi direkt i diellit. Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rrezik për shëndetin:

ZASHTITA B3 nuk përmban materia toksike dhe për këtë duhet të keni kujdes të mos vijë në kontakt me sytë, lëkurën ose të gëlltitet. Në qoftë se materiali bie në sy ose lëkur, duhet menjëherë të shpëlahet me ujë të rrjedhshëm. Në qoftë se gëlltitet duhet të kërkohet ndihmë mjekësore. Gjatë punës është e nevojshme të përdoren pajisje mbrojtëse: syze, dhe doreza.

Ziarr: ZASHTITA - B3 është lëng që nuk digjet

Pastrim dhe deponim:

Pastrimi i mbeturinat prej ZASHTITA-B3 është me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur është e nevojshme të deponohet sipas rregullave dhe rregullativës lokale për atë lloj mbeturine.