

FLUIDING

Plastifikues për beton dhe suva / ngadalësues i lidhjes
Përgjigjet në: EN 934-2:T2

FUSHA E APLIKIMIT

Përgatitje e përzierjeve “standarde” të betonit të dedikuara për realizimin e pozicioneve të ndryshme të objektet ndërtimore (konstruksione të themeleve dhe të tjera nëntokësore, dysheme industriale, AB shtylla, direkë dhe konstruksione mes kateve, konstruksione betoni të rrugëve, objekte hidroteknike, murre mbështetëse e të tjera).

Përgatitje e përzierjeve të betonit të cilat janë të dedikuara për transport dhe vendosjen me pompë;

Betonimi i elementeve ndërtimore me prerje të dendura me armaturë;

Përgatitje e përzierjeve injektuese të çimentos;

Përgatitje e betoneve ekonomike me raport optimal midis komponentëve dhe performancave të betonit;

CILËSI

- Mundëson reduktim të ujit deri më 15%;
- E përmirëson shkallën e përpunimit të betonit pa shtimin plus të ujit;
- E lehtëson vendosjen dhe e përmirëson kompaktësinë e betonit;
- E rrit mos-depërtueshmërinë të betonit ndaj ujit;
- I përmirëson karakteristikat fiziko-mekanike të betonit (karakteristika të rritura fillestare dhe përfundimtare të fortësisë);

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

CILËSI	METODË	VLERË E DEKLARUAR
Dukje	Vizuale	Lëng i kaftë
Masë volumi (në 20°C)	ISO 758	(1.15±0.03) g/cm ³
Përmbajtje e kloridëve	EN 480-10	≤0,1%
Përmbajtje e alkaleve	EN 480-12	≤6,0%
pH vlerë (në 20°C)	ISO 4316	7,5±1,0

DOZIMI DHE PERFORMANCA:

Dozimi optimal i FLUIDING lëviz prej 0,4 deri 1,0% në raport me sasinë e çimentos në përzjerjen e betonit. Në rast të dozimit të tillë arrihet reduktim i ujit deri 12% (Diagram 1). Me këtë rast, në mënyrë përkatëse arrihet rritje e karakteristikave të fortësisë së betonit (Diagram 2).




Diagram 1




Diagram 2

Beton referent / sipas EN 480-1 me përdorim të CEM I 42.5R

Dozimi optimal i FLUIDING më mirë përcaktohet me ekzaminime paraprake laboratorike ose industriale.

Në kushte të temperatura të larta ambientale ose në rast në rast kur prodhimi, transporti dhe vendosja e betonit zgjat më gjatë se 60 minuta, në përzjerjen e betonit në vend FLUIDING, rekomandohet që të përdoret FLUIDING M ose FLUIDING M1M, ose në mënyrë shtesë të dozohet aditiv për ngadalësim të lidhjes së betonit USPORUVAÇ-D2.

Dozimi i aditivëve bëhet në mënyrë manuale ose automatikisht gjatë prodhimit të betonit. Efekti më i mirë arrihet kur FLUIDING shtohet bashkë me 20-30% nga uji i nevojshëm, në agregatin, çimenton dhe 80% të ujit paraprakisht të përzier. Kohëzgjatja e rekomanduar e përzierjes së betonit të freskët me shtimin e FLUIDING nuk duhet të zgjasë më pak se 90 sekonda.

Efekte nga tej-dozimi: Dozimi tejet i lartë i FLUIDING mund të shkaktojë segregacion (ndarje) të betonit, e mandej edhe humbje e shpejtë e përpunimit dhe fillimi i lidhjes së betonit.

KOMPATIBILITET

FLUIDING MS është kompatibel me të gjithë aditivët nga programi i ADING. Nëse në përzjerjen e betonit përdoren dy ose më tepër aditivë nevojitet që të bëhen ekzaminime paraprake. Aditivët e ndryshëm dozohet veç e veç përkatësisht nuk përzihen mes vete para vënies në përzjerjen e betonit. FLUIDING MS është i përdorshëm me të gjitha llojet e portland çimentos duke përfshirë edhe çimentot rezistuese ndaj sulfateve.

PAKETIMI

Kova plastike: 5 dhe 24 kg


Fuçi: 240 kg

Kontejnerë: 1200 kg

VENDOSJE NË DEPO

Në paketim original në temperaturë prej 5°C deri 35°C. Afati i përdorimi 12 muaj.

SHENJË PËR PRODHIM TË ÇERTIFIKUAR

 2032	
ADING AD Shkup Novoselski pat (rruga 1409) nr. 11, 1060 Shkup, Maqedoni 08 2032-CPR-08.40B EN 934-2:2009+A1:2012	
FLUIDING Aditiv për beton, plastifikues EN 934-2:T2	
Përmbajtje maksimale e klor joneve:	0.1%
Përmbajtje maksimale e alkaleve:	6.0%
Veprim	I përmban komponentët vijuese nga EN 934-1:2008, Aneks A.2:
korroziv:	Tiocijanitë

Rrezik për jetën: Fluiding nuk përmban materie toksike, por edhe krahas kësaj nevojitet që të kihet kujdes që materiali të mos vijë në kontakt me lëkurën, sytë ose të gëlltitet. Në rast të kontaktit me lëkurë ose me sytë, nevojitet që menjëherë të shpëlahem me ujë rrjedhës. Nëse gëlltitet, nevojitet që të kërkohet ndihmë mjekësore. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit.
Zjarr: : Fluiding është lëng që nuk mund të ndizet. . Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit.
Pastrimi dhe deponimi: Mbetjet e pa lidhura të Fluiding pastrohet me ujë. Ambalazhi i vjetër dhe i përdorur nevojitet të deponohen sipas dispozitave dhe regullativave lokale për këtë lloj të mbeturinave. Informacione shtesë janë dhënë në Fletën e sigurisë së prodhimit