

АДИНГКОЛОР

Боја за декоративна обработка на внатрешни ѕидни и плафонски површини, изработена на база на полимерна дисперзија

Област на примена:

Се користи за декоративна обработка на внатрешни ѕидни и плафонски површини.

Својства:

- еднокомпонентна бела боја;
- одлична адхезија за подлогата;
- одлична покривност;
- отпорна на суво бришење;
- паропропусна;
- може да се тонира во различни бои;
- едноставна изведба;
- еколошки производ

Технички карактеристики:

Својства	Декларирана вредност
Изглед	бела пастозна смеса
Густина EN ISO 2811-1	(1.65 - 1.75) g/cm ³
Сува материја EN ISO 3251	67-71%
Време на сушење при 20°C, релативна влажност од 65% ISO 9117-3	површински, на допир 40-60min целосно сушење на слој 2-3h
Отпорност на триење EN 13300	отпорен на суво триење
Сјај	мат
pH (EN ISO 787-9)	8-9

Методологија на изведба:

Подготовка на подлогата

Адингколор може да се нанесе на подлога од бетон, малтер, гипс картонски плочи и на глетувана површина. Подлогата треба да биде здрава, сува, чиста, обезмастена и обеспашена, без лабилни делови. Новите вградени малтери, како и фасадните глет маси, при нормални услови, на релативно суво време и температура од 20°C, потребно е да созреат најмалку 1 ден за секој mm од дебелината. Новите бетонски подлоги треба бидат стари најмалку 28 дена од вградувањето.

Кај подлогите, кои имаат постоечки премаз, потребно е да се отстранат сите лабилни позиции до здрава подлога. Доколку е потребна санација на отворените позиции, таа треба да се изведе со соодветни материјали од производната програма на АДИНГ. Кај позициите, кои се опфатени со мувла, пред нанесувањето потребно е таа темелно да се отсрани од подлогата. Пред нанесување на Адингколор, површината може да се прајмерира со Прајмер В, за да се обезбеди подобра врска помеѓу подлагата и премазот. Прајмерирањето се препорачува при првото боење на површините, особено кога пребојувањето се изведува на слабо порозна површина. Нанесувањето на Прајмер В е со четка, ваљак или со распрскување. Температурата на подлогата треба да биде од +5°C до +35°C. Нанесувањето на Адингколор, при температура од 20°C и релативно ниска влажност на воздухот, е по 30 минути од нанесувањето на Прајмер В.

Вградување

Адингколор, се нанесува во два или повеќе слоеви. Вградувањето може да се изведе со четка, ваљак или со распрскување. За нанесување на првиот слој, количината од материјалот, која е наменета за овој слој, се разредува со додавање на вода од 15-20%, по што смесата бавно се меша до воедначување (хомогенизација). За нанесување на вториот слој, разредувањето со вода е од 10-15%. Нанесувањето на вториот слој е по целосно сушење на првиот слој, а временскиот период помеѓу слоевите на температура од 20°C и влажност на воздухот од 65% е околу 2h. Површините обработени со Адингколор не треба да бидат во директен контакт со вода.

При нанесување на тонирана боја, потребно е пред нанесувањето, целата количина на материјал да се воедначи во еден голем сад, а потоа да се нанесува на ѕидната површина. Поради тоа, препорачуваме потребната количина на материјал за целата позиција, да се порача одеднаш, според просечната потрошувачка на материјал, дадена во овој технички проспект.

Доколку количината на материјал за нанесување е прилично голема за хомогенизирање во еден сад, тогаш препорачуваме прво да се замешаат три пакувања во еден сад, а потоа, со секое намалување на количината за една третина да се додаде ново пакување во смесата. По секое додавање на ново пакување, смесата се воедначува со бавно мешање. Корегирање на тонираната боја во текот на изведбата, со пигменти, разредување и слично, не е дозволено.

Забелешка: Покривноста на бојата се намалува со разредувањето.

Потрошувачка:

0,35 - 0,45 kg/m²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употреба.

Пакување:

Во пластични канти 5 и 25 kg.

Складирање:

Во оригинално пакување, на температура од +5°C до +30°C и заштитен од директно влијание на сончевите зраци. Рок на употреба: 12 месеци.

Стандардни бои:

Бела

Опасност по здравјето: Адингколор не содржи токсични материји, и покрај тоа потребно е да се внимава да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Да се користи соодветна заштитна опрема.

Во случај на прскање на кожата или во очите потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.

Пожар: Адингколор е незапалива течност.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Адингколор се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад. Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема.